

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ
ВАЗИРЛИГИ ҲУЗУРИДАГИ ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИ ПЕДАГОГ ВА
РАҲБАР КАДРЛАРИНИ ҚАЙТА ТАЙЁРЛАШ ВА УЛАРНИНГ
МАЛАКАСИНИ ОШИРИШНИ ТАШКИЛ ЭТИШ
БОШ ИЛМИЙ-МЕТОДИК МАРКАЗИ**

**ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ТЕХНИКА УНИВЕРСИТЕТИ ҲУЗУРИДАГИ
ПЕДАГОГ КАДРЛАРНИ ҚАЙТА ТАЙЁРЛАШ ВА УЛАРНИНГ
МАЛАКАСИНИ ОШИРИШ ТАРМОҚ МАРКАЗИ**

“Тасдиқлайман”
ТДТУ ҳузуридаги педагог қадрларни
қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини
oshiриш тармоқ маркази директори
Н.Э.Аvezov _____
“___” _____ 2015 йил

**“ЮҚОРИ МОЛЕКУЛЯР БИРИКМАЛАР КИМЁСИ”
ЎҚУВ-УСЛУБИЙ МАЖМУА**

ТУЗУВЧИ: У.А.ЗИЯМУХАМЕДОВА т.ф.д. доцент

ТОШКЕНТ – 2015

Мундарижа

ИШЧИ ЎҚУВ ДАСТУР.....	3
МАЪРУЗА МАТНИ	8
1-Мавзу. Макромолекула занжирининг тузилиши, полимерлар бўғинининг турлилиги ва ростланганлиги.....	8
2-Мавзу. Молекулаларо таъсир кучининг катталиги ва уни баҳолаш. Кооператив эфект. Макромолекуланинг жойлашиш зичлиги.....	12
3-Мавзу. Инициаторлар иштирокида полимерланиш. Франк Рабинович эфекти. Иницирлаш эфекти.	14
4-Мавзу Ион полимерланиш ва полимерларнинг бошқа турлари (4 соат)....	19
5-Мавзу: Поликонденсалтаниш реакцияларининг ўзига ҳос жихатлари	25
КЎЧМА МАШФУЛОТЛАР	29
АМАЛИЙ МАШФУЛОТЛАР	31
АМАЛИЙ ИШИ № 1. СТИРОЛНИ МАССАДА ПОЛИМЕРЛANIШ КИНЕТИКАСИ	31
АМАЛИЙ ИШИ № 2. СТИРОЛ БИЛАН МЕТАКРИЛ КИСЛОТАСИНИ ТУРЛИ ЭРИГУВЧИЛАР ИШТИРОКИДА СОПОЛИМЕРЛANIШИ.....	33
АМАЛИЙ ИШИ №3. ПОЛИМЕРНИНГ ЭРИТМАЛАРИДА ФЛОРИ ХАРОРАТИ (Ө - ҲАРОРАТ)НИ АНИҚЛАШ.....	35
АМАЛИЙ ИШИ № 4. АДИПИН КИСЛОТАСИНИНГ ДИЭТИЛЕНГЛИКОЛ БИЛАН ПОЛИКОНДЕНСАТЛАНИШИ.....	37
МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ УЧУН САВОЛЛАР	40
ДИДАКТИК МАТЕРИАЛЛАР	41

ИШЧИ ЎҚУВ ДАСТУР

МОДУЛНИНГ МАҚСАДИ ВА ВАЗИФАЛАРИ

Модулнинг мақсади – Тингловчиларда полимерларни қайта ишлаш технологияси жараёнларини, кимёвий таркибни ўзгартириш, полимерга тўлдирувчилар, пластификаторлар ва бошқа мақсадли кўшимишчаларни киритиш ва термомеханик ишлов бериш, олинган материални шакллаш ва ундан буюм олиш, буюм конструкциясининг илмий жихатдан асосланган ва конкрет қўлланилиш шароитларини ҳисобга олинган ҳолда бу синф бирикмаларининг туб масалалари бўйича билим, кўникма ва малакаларни шакллантириш.

Модулнинг вазифаси :

- полимерлар кимёси асосларини чуқурроқ ёритиш;
- полимерлар синтези усуллари хақида асосий кўрсатмалар бериш;
- кимёвий реакцияларнинг хусусиятлари, полимерларнинг структураси, физик холатлари, деформацион хоссалари хақида замонавий кўрсатмалар хақида билимларини кенгайтириш;
- полимерларни эритмаларидаги хоссалари, полимерларни молекуляр массаларини аниқлаш усуллари ва уларнинг молекуляр массавий тақсимоти хақида кўникма ва малакаларини ривожлантиришдан иборат.

МОДУЛНИ ЎЗЛАШТИРИШГА ҚЎЙИЛАДИГАН ТАЛАБЛАР

Кутилаётган натижалар: Тингловчилар “Юқори молекуляр бирикмалар кимёси” модулини ўзлаштириш орқали қуидаги билим, кўникма ва малакага эга бўладилар:

Тингловчи:

- полимерлар тузилиши ва умумий физик хоссаларини фарқлай олишни;
- полимерларни синтез қилиш усулларини;
- полимерларнинг юкори молекуляр массасига асосланган кимёвий реакциялар хусусиятини;
- полимерлар синтези реакцияларини;
- полимерланиш ва сополимерланиш реакцияларини;
- поликонденсацияланиш реакцияларини;
- полимерларнинг кимёвий реакциялари ва кимёвий ўзгаришларини;
- полимерлар структурасини *билиши керак*;

Тингловчи:

- полимерларни турли фазовий ва физик холатлардаги деформацион хоссалари хақида тушунчага эга бўлиш;
- полимерлар хоссалари ва тузилиши ўртасидаги алоқани топа олиш;
- термодинамик ва кинетик эгилувчанликни фарқлай олиш;
- полимерлар аралашмасининг шишаланиш (қайта ишлаш) ҳароратини баҳолай олиш;
- полимерлар механик хоссаларини аниқлай олиш;
- полимерлар структураларини баҳолай олиш *кўникмаларга эга бўлиши керак*;
- фазавий ўтиш жараёнини экспериментал ўрганиш;
- полимерлар релаксацион жараёнларини экспериментал тадбиқ қилиш;
- аморф ва кристалл полимерларни термомеханик хоссаларини аниқлаш каби *малакаларига эга бўлиши керак*.

МОДУЛНИНГ ЎҚУВ РЕЖАДАГИ БОШҚА ФАНЛАР БИЛАН БОҒЛИҚЛИГИ ВА УЗВИЙЛИГИ

«Нефть ва газ кимёси» модули умумий ва органик кимё, физика, физик кимё, коллоид кимё, нефть ва газни қайта ишлаш технологияси, нефть ва газни қайта ишлаш жараёнлари ва аппаратлари қаби фанлар билан узвий алокада ўрганилади.

МОДУЛНИНГ ОЛИЙ ТАЪЛИМДАГИ ЎРНИ

“Юқори молекуляр бирикмалар кимёси” модули Олий таълимда фанларида етакчи ўринларни эгаллади. Турли полимер материалларни синтези усулларини, кимёвий реакцияларнинг хусусиятларини, полимерларнинг структурасини, физик холатларини, деформатцион хоссалари хақида замонавий кўрсатмаларни, шунингдек, полимерларни эритмаларидаги хоссаларини, полимерларни молекуляр массаларини аниқлаш усулларини ва уларнинг молекуляр массавий тақсимоти хақидаги билимларни эгаллаш имкониятларини беради.

Модул бирликлари бўйича соатлар тақсимоти: 28 соат

№	Мавзулар	Ҳаммаси	Ўқув юкламаси, соат				
			Аудитория ўқув юкламаси				
			Жами	Назарий	Амалий	Кўчма машғулот	Тажриба алмашинши
1.	Макромолекула занжирининг тузилиши, полимерлар бўғинининг турлилиги ва ростланганлиги	4	4	2		2	
2.	Молекулалараро таъсир кучининг катталиги ва уни баҳолаш	4	4	2		2	
3.	Инициаторлар иштирокида полимерланиш. Франк Рабинович эфекти	4	4	2		2	
4.	Ион полимерланиш ва полимерларнинг бошқа турлари	4	4	4			
5.	Поликонденсацияланиш реакциялари. Поликонденсацияланиш реакциялари, уларнинг асосий хусусиятлари, полимерланиш реакцияларининг фарқи	2	2	2			
6.	Стиролни массада полимерланиш кинетикаси	2	2		2		
7.	Стирол билан метакрил кислотасинитурли эритувчилар иштирокида сополимерланиши	2	2		2		
8.	Полимернинг эритмаларида флори харорати (θ - харорат)ни аниқлаш	4	4		4		
9.	Адицин кислотасининг диэтиленгликол билан поликонденсатланиши	2	2		2		
Ҳаммаси			28	28	12	10	6

МОДУЛ БИРЛИГИНИНГ МАЗМУНИ

3.1. Назарий таълим мазмуни

1 мавзу: Макромолекула занжирининг тузилиши, полимерлар бўғинининг турлилиги ва ростланганлиги. (2 соат)

Режа:

1. Юқори молекуляр бирикмалар хақида маълумот
2. Юқори молекуляр бирикмалар молекуляр массаси
3. Полимерларни синфланиши

ЮМБ ларнинг молекуляр массалари. Макромолекула, полимер занжири, занжир звеноси, полимерланиш даражаси. Мономер ва полимерлар молекуляр массаси ўртасидаги боғлиқлик. Полимер моддаларга тегишли бўлган полимер молекуляр массаси тушунчаси. Полимер молекуласи кимёвий формулаларини ёзиш усуллари, полимерлар номини келиб чикиши. Полимерларни асосий занжирини ташкил қилувчи атомлар табиатига қараб синфланиши; гомозанжирли ва гетерозанжирли полимерлар. Занжир тузилиши геометриясига қараб полимерлани синфланиши – чизиқсимон, тармоқланган, тўрсимон, тароқсимон, нарвонсимон, юлдузсимон. Гомополимерлар ва сополимерлар, сополимерлар турлари. Статик, блок ва пайванд сополимерлар. Мисоллар.

2 мавзу. Молекулаларро таъсир кучининг катталиги ва уни баҳолаш. (2 соат)

Режа:

1. Мономерлар ва уларнинг тузилиши.
2. Полимерланиш термодинамикаси.
3. Полимерланиш реакцияларини амалга оширишда энталпия ва энтропия жараёнлари.

Полимерланишга мойил бўлган мономерларни тузилиши. Мономерларни реакцияси қобилиятини яхшиловчи ва сусайтирувчи омиллар таъсири.

Полимерланиш термодинамикаси. Тўйинмаган бирикмаларни полимерланиши. Кучланишли цикллар ва кўп аъзоли гетероатомли цикллар полимерланиши. Полимерланиш реакцияларини амалга оширишда энталпия ва энтропия жараёнлари. Табиати турлича бўлган мономерлар полимерланишига температура таъсири.

3 мавзу. Инициаторлар иштирокида полимерланиш. Франк Рабинович эффиқти. Иницирлаш эффиқти. (2 соат)

Режа:

1. Радикал полимерланиш босқичлари.
2. Полимерланиш реакциялари кинетикаси
3. Сополимерланиш жараёни

Радикал полимерланиш, жараён ривожланиши босқичлари. Эркин радикал полимерланишда иницирлаш усуллари: фото-, термик иницирлаш, кимёвий иницирлаш усулларига мисоллар келтириш.

Эркин радикалли иницирланган полимерланиш реакциялари кинетикаси. Инициаторлар концентрациясини полимерланиш даражасига таъсири.

Сополимер таркиби тенгламаси (Маё тенгламаси). Сополимерланиш константалари ва уларни турли таркибли статик сополимерлар ҳосил бўлишидаги роли (p_1 ва p_2 константалари турли нисбатлари учун мисоллар).

4 мавзу. Ион полимерланиш ва Полимерларнинг бошқа турлари (4 соат)

Режа:

1. Ион полимерланиш
2. Жараён кинетикаси
3. Жараённинг асосий босқичлари

Ион полимерланишда мономер табиати ва ишлатилаётган катализатор турига боғлиқлиги. Катион полимерланиш. Катализаторлар ва сокатализаторлар. Катион полимерланиш жараёнини полизобутилен синтези мисолида кўриб чиқиши. Жараён кинетикаси. Анион полимерланиш, реакцияда ишлатилаётган катализаторлар. Жараённинг асосий босқичлари. “Тирик занжирлар” хақида тушунча, уларни янги полимерлар олишдаги роли.

5 мавзу. Поликонденсацияланиш реакциялари, уларнинг асосий хусусиятлари, полимерланиш реакцияларининг фарқи. (2 соат)

Режа:

1. Поликонденсацияланиш реакциялари.
2. Поликонденсацияланиш реакцияси кинетикаси
3. Гомо- ва гетерополиконденсация реакциялари

Поликонденсацияланиш реакцияларига кириша оладиган мономерлар тузилиши. Мономерлар функционаллиги, ва уларнинг чизиқсимон ва тўрсимон полимерлар ҳосил қила олиш қобилияти. Мисоллар.

Поликонденсацияланиш реакцияси кинетикаси. Мувозанатли ва мувозанализ поликонденсацияланиш. Гомо- ва гетерополиконденсация реакциялари. Мисоллар.

АМАЛИЙ МАШФУЛОТ МАЗМУНИ

1-мавзу: Стиролни массада полимерланиш кинетикаси

Режа:

1. Стиролнинг полимеризацияси
2. Турли хил концентрацияларида полимерланиш тезлиги
3. Инициатор буйича реакциянинг тартибини топиш

2-мавзу: Стирол билан метакрил кислотасини турли эритувчилар иштирокида сополимерланиши

Режа:

1. Полимерланиш жараёнида эритувчиларни ишлатиш
2. Эритувчи табиатининг сополимерланиш реакциясига таъсири

3-мавзу: Полимернинг эритмаларида флори ҳарорати (Θ - ҳарорат)ни аниқлаш

Режа:

1. Полимер эритмалари
2. Полистирол фракцияларининг фазавий диаграммаси
3. Полимернинг циклогександаги Θ — ҳароратини аниқлаш.

4-мавзу: Адипин кислотасининг диэтиленгликол билан поликонденсатланиши

Режа:

1. Поликонденсация реакциялари
2. Поликонденсатланиш реакциясига ҳароратнинг таъсири
3. Поликонденсатланиш реактори ишлаш принципи

Тавсия этилаётган мустақил ишларнинг мавзулари:

1. Юқори молекулали бирикмалар кимёси фанининг асосий тушунчалари. Мономер, полимер, олигомерлар.
2. Полимерлар синтези реакциялари. Полимерланиш ва сополимерланиш реакциялари. Полимерланиш реакциясининг асосий тавсифи.
3. Занжирли ва босқичли полимерланиш, уларнинг асосий хусусиятлари.
4. Занжир ўсиши хусусиятлари.

5. Радикал сополимерланиш.
6. Ион полимерланиш.
7. Ион – координацион полимерланиш.
8. Босқичли полимерланиш.
9. Поликонденсацияланиш реакциялари. Поликонденсацияланиш реакциялари, уларнинг асосий хусусиятлари, полимерланиш реакцияларининг фарқи.
10. Олигомерлар, блок-сополимерлар, пайванд сополимерлар синтез қилиш услублари.
11. Поликонденсацияланиш реакцияларининг амалий усуллари.
12. Полимерларнинг кимёвий реакциялари ва кимёвий ўзгаришлари.
13. Макромолекулалар полимерланиш даражасини ўзгартиридиган кимёвий реакциялар.
14. Полимерланиш даражасини ўзгаришига олиб келувчи кимёвий реакциялар.
15. Гидролитик реакция турлари.
16. Полимер занжирларини тикиш реакциялари.

Фойдаланиладиган асосий дарслик ва ўкув қўлланмалар, электрон таълим ресурслари хамда қўшимча адабиётлар рўйхати

АСОСИЙ АДАБИЁТЛАР

1. Киреев В.В. «Высокомолекулярные соединения», М., Высш.школа, 1992 г.
2. Шур А.М. «Высокомолекулярные соединения», Учебник .М., Высшая школа, 2008 г
3. Тугов И.И., Кострикина Г.И. Кимё и физика полимеров. М., Кимё, 4 Издание. 2002 г.
4. Кулезнев В.Н., Шершнев В.А. Кимё и физика полимеров. ВШ., 2001 г.

ҚЎШИМЧА АДАБИЁТЛАР

1. Зилberman Э.Н., Наволокина Р.А., Примеры и задачи по химии Высокомолекулярных соединений. ВШ., 1984г.
2. Торопцева А.М. Лабораторный практикум по химии и технологии Высокомолекулярных соединений» изд. Кимё., 1972г
3. Лосев И.П., Федотова О.Я. «Практикум по химии Высокомолекулярных соединений» , М.. 1958г.
4. У.Н.Мусаев. Т.Б.Бобоев ва б. Полимерлар кимёсидан практикум.2001й, Тошкент, «Университет».
5. [www/ newlibrary/r](http://www/newlibrary.ru)u
6. [www/twirpx/c](http://www/twirpx.com)om
7. [chemistry-chemistry/c](http://chemistry-chemistry.com)om

МАЪРУЗА МАТНИ

1-Мавзу. Макромолекула занжирининг тузилиши, полимерлар бўғинининг турлилиги ва ростланганлиги.

1. Юқори молекуляр бирикмалар хақида маълумот
2. Юқори молекуляр бирикмалар молекуляр массаси
3. Полимерларни синфланиши

Иборали ва таянч сузлар

Макромолекула, бўғин, тақрорланувчи бўғинлар, сополимер, блок, пайванд, конфигурация, фазовий, идентик давр, радикал, атактиқ, изотактиқ, синдотактиқ.

Юқори молекуляр бирикмалар молекуласи оддий бўғинлардан ташкил топган бўлиб, улар қўйидагигча ўзаро боғланган бўлади:




бу ерда, А-тақрорланувчи бўғин, n - бўғинлар сони, полимерланиш даражасини ифодалайди.

Полимерларни ҳосил қиласидаган қўйи молекулали моддаларни мономерлар (моно-бир демактир) деб аталади. Агар полимер ҳосил бўлишида мономер молекуласи ўзгартмаган ҳолда макромолекула таркибига, тақрорланувчи бўғин мономер бўғин деб аталади. Полимер ҳосил бўлишида турли хил мономерлар иштирок эца турли таркибли бўғинлар қўп марта тақрорланса бундай полимерлар сополимерлар деб аталади. Масалан таркиби турлича бўлган мономер бўғинларини A,B,C деб ифодаласак улардан ҳосил бўлган сополимерларнинг тузилиши қўйидагича бўлади;




Сополимер молекуласида қўп марта қайтариладиган бўғинлар жойлашишининг кетмат-кетлиги тартибсиз бўлса бундай сополимер статик сополимер деб аталади. Баъзи сополимерлар макромолекулясида элементар бўғин бетартиб эмас, балки яхлит узунликдаги блок тарзида жойлашган бўлади. Бундай сополимерларга блок сополимерлар деб аталади. (Масалан: -A-A-A-A-B-B-B-B-A-A-A-A-)

Макромолекулани асосий занжирига иккинчи бирор мономер бўғинлари қўйидагича боғланган бўлса, бундай сополимерларга пайванд сополимерлар деб аталади.




Макромолекулада ёнма-ён жойлашаган мономер бўғинлари бир-бирига нисбатан турли фазовий холатларни (конфигурация) эгаллайди. Полимер макромолекулясида мономер бўғинларининг бир-бирига нисбатан қандай холатда бирикганлиги унинг изомерлари деб аталади. Одатда бундай бирикмалар уч хил булади. Биринчиси бошга-бош, иккинчиси бошга-дум, учинчиси думга-дум. Агар $\text{CH}_2 = \text{CH}$ типидаги мономерларнинг CH_2X грухини «бош» ва «дум» дум хисобласак, юқорида айтилган уч хил бирикиш қўйидаги шаклни олади:




Амалда полимер молекуласи занжирида юкорида кўрсатилган уч хил бирикиш кўзатилиди. Макромолекула ҳалқаларининг кимёвий таркиби бир хил бўлса ҳам улар фазовий тузилиши билан фарқланади. Масалан целлюлозанинг Поли- β -Д ангидроглюкозаси пиран ҳалқалари бир-бирига нисбатан 180° градусга бурилган бўлади, демак целлюлоза макромолекуласининг бир-бирига ўхшаш (идентик) энг оддий структура тузилиши икки элементар ҳалқадан ташкил топади. Бу одатда, «идентик давр» деб аталади. Полимерларнинг идентик даври уларнинг кристалл ҳолати билан боғлиқ, яъни улар кристалланганда макромолекула ҳалқалари маълум ўлчовда қатий ўзгармас ҳолатда жойлашиб қолади.

Полимернинг занжири бир хил фазовий тузилишга эга бўлган ўлчамлардан иборат бўлади. Масалан: табиий каучук ва гутаперча бир хил элементар ҳалқалардан иборат бўлишига карамай, улар бир - биридан ҳалқаларининг фазовий жойлашиши билан фарқланади. Табиий каучукнинг идентик даври икки изопрен ҳалқасидан ташкил топган ва ўлчами $8,16\text{ \AA}$ га teng. Гутаперчада эса ҳар идентик давр бир изопрен ҳалқасидан иборат ва $4,8\text{ \AA}$ teng, кристалл ҳолатидаги транс-полизопрен структурасига эга. Гутаперчадан, сисполизопрен структурага эга табиий каучукга ўтишда идентик давр ўлчами икки баробар ортиши яъни $9,6\text{ \AA}$ ga teng бўлиши керак эди.


Аммо изомерлардаги С-С-боғлар валент бурчаклари ва атомлараро масофанинг ўзгарганилиги туфайли каучук макромолекуласининг идентик даври $8,16\text{ \AA}$ га teng бўлади. Кристалл ҳолатдаги полиетиленнинг макромолекуласи бир текисликдаги синиқ чизиксимон углеводород занжиридан иборат бўлиб унинг идентик даври $2,53\text{ \AA}$ га.




CH_2-CH Р типидаги винил мономерларда полимер занжиридаги радикал-Р турли фазовий ҳолатда жойлашади. Радикалнинг ҳолати мономер ҳалқаларининг занжирга қандай ўланганлигига ва фазода қандай жойлашаганлигига боғлиқ. Полимерланиш жараённида α -хосиласи винил мономерларидаги ўлчамли углерод атомлари макромолекуляр занжирда ассимметрик бўлиб, D ёки L - стерик конфигурациядан бирига эга бўлади. Яъни макромолекуладаги элементар ҳалқа кутбланган нур текислигини унга бурувчи D шакл ва чапга бурувчи L шакли фазовий изомерларга хос бўлади. Полимерланиш шароитига қараб D ёки шакли фазовий изомерларга хос макромолекулалар олиш мумкин. Бундай полимерлар изотактик полимерлар деб аталади. Макромолекула занжирида D ёки L конфигурация ассимметрик атомлар навбатма-навбатқайтариладиган полимерлар синдеотактик полимерлар деб аталади. Атактик полимерларда ассимметрик углеводородлар D ёки L конфигурациялар бетартиб жойлашаган бўлади. Текисликда бундай полимерларни кўйидагича тасвирлаш мумкин.




Регуляр полимер Норегуляр поливинилхлорид



Изотактик полимерлар текислиқда қўйидагича ифодаланади..



Синдеотактик полимерлар текислиқда қўйидагича тасвириланади.



Изотактик ва синдео тактик полимерлар умумий стереотартибли полимерлар ёки стерео регуляр номи билан юритилади. Баъзан макромолекула стереоблок структурали қисмлардан, яъни изотактик ва атактик тузилишга эга булган тузилишлардан ташкил топиши хам мумкин. Макромолекула занжирида элементар бўринларнинг жойлашишига қараб регуляр ва норегуляр полимерларга бўлинади. Регуляр полимерларга мисол қилиб каучукни келтириш мумкин. Каучук макромолекуласида изопрен бўғини бир-бири билан 1.4 ҳолатда яъни бош-думга бирикган. Сунъий полимерлардан полихлоретилен: Агарда элементар бўғинлар тартибсиз бирикса яъни бош- думга ёки «бош-бош»га ҳолатда макромолекула ҳосил қиласа бундай полимерлар норегуляр полимерлар деб аталади. Бундан ташқари полимерларнинг элементар бўғинлари стереорегуляр тузилишга эга бўлади. Стереорегуляр полимерларда мономер бўғини текислиқда аниқ ҳолатда жойлашганлигидан ташқари фазовий тузлишда хам тартибда жойлашади. Иккала ҳолатда хам мономер бугини «бош-дум»га кўринишида бирикади.

Полимерларни синтез қилишда ёки ишлатиш вақтида мономер ўғинларининг жойлашиши регуляр ва норегуляр кўринишида бўлади. Бундай ҳолатда полимернинг тузилиши унинг хоссаларига таъсир қилиши мумкин. Макромолекуланинг регуляр тузилиши унинг механиқ, физик ва бошқа хоссаларига таъсир этади. Регуляр полимерларда макромолекула занжири бир - бирига жуда яқин жойлашган бўлиб, макромолекулаларнинг бир-бирига молекулалараро кучнинг таъсир самарадорлиги (эфекти) юқори бўлади. Таъкидлаш керакки макромолекула занжирида, харакатчан водород атомлари ва поляр гурухларини бир-бирига жуда яқин жойлашган вақтида уларнинг бир-бирига молекулалараро таъсирининг самарадорлиги, фаол водороднинг ва макромолекуланинг мусбат бўғинларининг манфий бўғинларига таъсирида намоён бўлади. Мономер бўғинлари макромолекулада регуляр жойлашган бўлса, унинг қристалланиши учун шароит туғилади.

Ўз-ўзини назорат саволлар.

1. Макромолекула нима, улар ҳақида сўзлаб беринг.
2. Мономерлар ва мономер бўғин ҳақида нима биласиз.
3. Сополимерлар, блок сополимерлар, уларнинг тузилишидаги фарқи
4. Пайванд сополимерларнинг блок сополимерлар тузилишидаги фарки нимада.
5. Полимерларнинг идентик даври ҳақида нимма биласиз.
6. Атактиқ полимерлар текислиқда қандай ифодаланади.
7. Изотактиқ полимерлар текислиқда қандай ифодаланади.
8. Стереорегуляр полимерларга мисоллар келтиринг.
9. Регуляр ва норегуляр полимерларга мисоллар келтиринг.
10. Макромолекуланинг самарадорлиги деганда нимани тушунасиз.

Адабиётлар рўйхати.

1. Мусаев У.Н., ва бошқалар. Полимерлар кимёсидан практикум. Тошкент. Университет. 2000. 350 бет.
2. Асқаров М.А., Ёриев О., Ёдгоров Н. Полимерлар физикаси ва кимёси, Тошкент. Ўқитувчи. 1983. 250 бет.
3. А.М. Шур. Высокомолекулярные соединения. Москва. Высшая школа. 1981. 625 с.
4. А.А.Стрепехиев.Высокомолекулярные соединения. Москва. Высшая школа. 1965. 550 с.

2-Мавзу. Молекулаларо таъсир кучининг катталиги ва уни баҳолаш. Кооператив эффект. Макромолекуланинг жойлашиш зичлиги.

Режа:

1. Мономерлар ва уларнинг тузилиши.
2. Полимерланиш термодинамикаси.
3. Полимерланиш реакцияларини амалга оширишда энталпия ва энтропия жараёнлари.

Иборали ва таянч сўзлар:

Валент боғ, атомлараро куч, молекулалараро куч, ориентацион, индукцион, дисперцион.

Физик-кимё курсидан маълумки, кимёвий жиҳатдан валентллклири туйинган электрон ейтрал молекулалар бир-бирига яқин келганда ўзаро тортишади. Демак молекулаларни бир - бирига тортиб турадиган молекулалараро куч мавжуд. Бу кучлар таъсирида газлар суюқликга айланади, молекулалар бир- бирига тортишиб мустаҳкам кристалл хосил қиласди, бир хил молекулалар, яни мономерлар бирикиб, ЮМБ лар хосил қиласди. Молекулалараро куч хам атомлараро куч каби электр табиатига эга. Молекулалараро куч уч хил (эффектдан) ориентацион, индукцион ва дисперсли кучлардан иборат. Молекулалараро куч Ван-дер-Ваалс кучи деб хам аталади. Кутбсиз молекула, ўз атрофида туғма дипол моментаига эга бўлган молекулалар таъсирида кутбланади. Натижада кутбланган молекулада индукцион дипол вужудга келади. Шундай қилиб бу молекулалар бир-бирини тортади. Бу тортиш кучи индукцион тортишиш кучи ёки индукцион эффект деб аталади. Унинг энергияси кутбли молекуланинг туғма диполи (μ) га ва туғма диполи бўлмаган, яъни кутбсиз молекуланинг кутбланувчанлик (a) га пропорционал бўлади.

$$V_i = - a \mu^2 / r^6$$

Туғма диполи бор молекула билан туғма диполи бўлмаган кутбсиз, молекула орасидаги тортишиш кучи ориентацион, индукцион ва дисперцион кучлар йиғиндисига тенг:

$$V_{\text{тори}} = V_0 + V_i + V_d = - n/r^6$$

Бу ерда n - тортишиш константаси, r -молекуланинг радиуси.

Бир-бирига ўзаро таъсир этувчи молекулалар яккапланганда улар орасида итариш кучи пайдо бўлади. Молекулалар ўртасидаги итарилиш кучи $V_{\text{ит}} = m/p^{12}$ га тенг.

$$V = V_{\text{тори}} + V_{\text{ит}} = -n/r^6 + m/r^{12}$$

Бу ерда m - итарилиш константаси. Молекулалараро куч тортишиш ва итарилиш кучларининг йиғиндисига:

Юкори молекуляр бирикмада макромолекулялар ҳар вақт бир-бирлари билан ўзаро таъсирида бўлади. Шунинг учун макромолекулаларнинг хоссаларини баҳолашда уларнинг валент боғларини хусусияти ва макромолекулалараро таъсирнинг табиатига ахамият бериш керак. Индукцион эффект кучи валент кучларидан 100 марта кичик. Молекулалараро куч валент боғланиш каби электр табиатига эга, аммо у электронларнинг силжиши билан боғлиқ бўлган ўзгаришларга боғлиқ эмас.

Кутбли молекула кутбсиз молекулага таъсир этиши натижасида молекулар маълум тартибда жойлашади.

Бундай жойлашишини ориентацион эффект деб аталади. Индукцион молекулалараро куч молекулалар бир-биридан узоклашган сари камаяди. Молекуляр массанинг ортиши билан молекулалараро таъсир кучи орта боради. Молекулалараро таъсир кучнинг манбаи атомлар хисобланганлиги учун ЮМБларнинг таъсир кучи, валентлик кучининг миқдоридан ортиқ бўлади. ЮМБларнинг хоссаларига водород бөгининг таъсири жуда катта бўлиб,

унинг энергия миқдори 20-40 қДж/моль ни ташкил этади. Водород боғ целлюлоза, оқсиллар ва маълум сунъий юқори бирикмаларнинг хоссаларига катта таъсир кўрсатади. ЮМБларнинг эритмаларининг қовушқоқлигининг юқори бўлишилиги, механик хоссалари, эришдан олдин букиши ва иплар ҳосил қилиши унинг молекулалараро таъсир кучининг катталиги билан боғлиқдир.

ЮМБ ларнинг молекулалараро таъсир кучининг катта бўлиши билан у қўйи молекулали бирикмалардан фарқ қиласди. Молекулалараро таъсир кучининг максимал миқдори макромолекулаларнинг бир-бирига нисбатан параллел ҳолатда жойлашганда ва у бир томонга йўналган бўлганда намоён бўлади. Макромолекула занжирини айрим бўлимларнинг кўшни бўлимларга нисбатан ориентацияланиши макромолекулянинг "коопретив эфекти" деб аталади. Макромолекуланинг бир-бирига нисбатан зич жойлашганлиги хам макромолекулалараро кучнинг миқдорини ошишига сабаб бўлади. Макромолекуланинг регуляр тузилиши катта ахамиятга эга бўлиб, функционал гурухлар тўғри жойлашганда мусбат зарядли бўлимлар билан манфий зарядли бўлимлар билан ўзаро таъсирланишувига қўлай шароит туғилади.

Ўз-ўзини назорат саволлар

1. Мономерлар ишлаш принципи қандай?
2. Мономерлар тузилишини чизиб беринг.
3. Полимерланиш термодинамикаси моҳияти
4. Полимерланиш реакцияларини амалга оширишда энталпия ва энтропия жараёнлари.
5. Ориентацион эфект деб нимага айтилади?
6. Коопретив эфект" деб нимага айтилади?

Адабиётлар рўйхати.

1. Х.Р Рустамов. Физик кимё. Т., Ўзбекистон нашриёти 2000 йил. 487 бет.
2. Мусаев У.Н. ва бошқалар. Полимерлар кимёсидан практикум. Тошкент. Университет. 2000. 350 бет.
4. Асқаров М.А., Ёриев О. Ёдгоров Н. Полимерлар физикаси ва кимёси. Тошкент. Ўқитувчи. 1983. 250 бет.
5. А.М. Шур. Высокомолекулярные соединения. Москва. Высшая школа. 1981. 625 с
6. А.А.Стрепехиев. Высокомолекулярные соединения. Москва. Высшая школа. 1965. 550с.

3-Мавзу. Инициаторлар иштирокида полимерланиш. Франк Рабинович эффекті. Иницирлаш эффекти.

Режа:

1. Радикал полимерланиш босқичлари.
2. Полимерланиш реакциялари кинетикаси
3. Сополимерланиш жараёни

Иборали ва таянч сўзлар:

Инициатор, эффект, иницирлаш, эритувчи, босим, иссиклик таъсири, тенглама, константа, ингибитор, регулятор, эластик, пластик.


Полимерланиш жараёнларида инициаторли полимерланиш ўзининг осонлиги ва кам энергия талаб қилиши билан ажралиб туради. Шу сабабли барча мономерларни полимерлашда реакция маҳсус инициаторлар иштирокида олиб борилади. Инициаторларнинг ахамияти уларнинг осонлик билан парчаланиб эркин радикаллар ҳосил қилишидадир. Полимерланиш реакция вақтида инициатор моноомерга жуда қиска масофода жойлашган бўлиб (г,у) динсоцацияга учраши мумкин бўлган масофада туради ва шу масофада эркин радикалларга парчаланади. Радикалларнинг ўртача мавжудлик вактини эйнштейн формуласи орқали топилади.

$$\tau = \frac{1}{6} \frac{r^{-2}}{D}$$

бу ерда τ - радикалнинг ўртача мавжудлик вақти 10^{-10} сек, D-диффузия коеффициенти 10^{-5} см²/сек, г- $4 \cdot 10^{-8}$ см.

Радикал ўртача мавжудлик вақтида бир-бирига жуда хам яқин жойлашган бўлиб, шу вақтда у яна бирлашиши мумкин. Радикалларнинг бундай холатини қафас эфекти ёки Франк-Рабинович эфекти деб аталади.

Инициаторларга мисол қилиб бензоил пероксид, водород пероксид, азо-бисизобутеронитрил ва калий, натрий, аммоний персулфатларни келтириш мумкин. Инициаторлар полимерланиш жараёнини бошланиши учун мономер оғирлигини 0,01 - 1% миқдорида кўшилади. Масалан: бензоил пероксид 60° дан юқори ҳароратда қиздирилганда иккита бензоат гурухли радикаллар ҳосил қиласди. У парчаланиб фенил гурухли эркин радикаллар ҳосил қиласди.



Иккала бензоат ва фенил радикаллар мономер молекулалар билан бирикиб полимерланишнинг фаол марказларини ҳосил қиласди.

Хар хил инициаторлар бир хил мономерларнинг реакция тезлигига хар хил таъсир қиласди. Масалан: бутадиен, стирол ва акрилонитрил 1% перикис бензоил иштирокида полимерланганда уларнинг полимерланиш тезлиги 1:500:100000 нисбатда бўлади. Агарда полимерланиш диазоаминолбензол иштирокида олиб борилса 1:3:25 нисбатда бўлади. Шунингдек, инициаторнинг табиати хар хии мономерларни полимерланиш тезлигига хар хил таъсир кўрсатиши унинг бирламчи радикалларининг фаоллигин йўқотишига боғлиқ.

Саноатда полимерларни ишлаб чиқаришда инициаторларга қўйидагича талаб қўйилади:

- жараён ҳароратида эркин радикалларга осон парчаланиши;
- оддий шароитда улар барқарор бўлиши;
- инициаторнинг парчаланиш тезлиги эритувчининг табиатига боғлиқ бўлмаслиги;
- ҳамда иницирлаш тезлик константаси $K=10^4 - 10^6$ сек га тенг бўлиши талаб этилади.

Иницирлаш - радикал полимерланишда инициаторнинг миқдори ва табиати мухим ахамиятга эга. Иницирлаш тезлиги инициаторнинг радикалларга парчаланишига боғлиқ.

$$P_i = 2\phi_k (J) = k_i (J)$$

P_i - иницирлаш тезлиги,

k_i - инициаторнинг радикалга айланиш тезлик константаси,

ϕ - иницирлаш эффекти, 0,3-0,8 бўлади,

J - инициаторнинг концентрацияси.

Мономерларнинг концентрациясини таъсири -радикал полимерланиш.

Радикал полимерланишда умумий реакция тезлиги жараён бошида мономерларнинг концентрациясига тўғри пропорционал, инициатор концентрациясининг квадрат илдизига тескари пропорционал:

$$B = K' [J]^{1/2} [M]$$

B - полимерланиш тезлиги,

K' - полимерланиш реакция тезлик константаси,

$[J]$ - инициатор миқдори,

$[M]$ - мономер концентрацияси,

$$K' = K_{yc} [k_{yc}/k_{yz}]^{1/2} \quad K_{yc} - занжирнинг ўсиши, куз-занжирнинг ўзилиши.$$

Радикал полимерланишда ўртача полимерланиш даражаси мономер концентрациясига тўғри пропорционал, инициатор концентрациясининг квадрат илдизига тескари пропорционал бўлади:

$$X_p = K' [M] / J^{1/2}$$

X_p - ўртача полимерланиш даражаси,

K' - полимерланиш реакция тезлик константаси,

$[J]$ - инициатор миқдори,

$[M]$ - мономер концентрацияси,

Радикал полимерланиш жараёни эритмада олиб борилганлиги учун, мономер концентрациясининг камайиши эритувчи молекуласининг реакцияда иштирок этиш эҳтимоллиги ортиб боради ва фаол марказни ўзатилишига сабаб бўлади. Натижада ўртача полимерланиш даражасининг пасайишига олиб келади.

Радикал полимерланишда турли факторларнинг таъсири

Радикал полимерланиш жараёнига иссиқлик инициатор, ингибиторларининг миқдори ва табиати, мономер концентрацияси эритувчи ва босимнинг таъсири асосий факторлардандир.

Иссиқлик таъсири-маълумки кимёвий реакцияларнинг тезлиги жараёнининг иссиқлик таъсирида тизимда ўзатилаётган элементар ортади. Яни фаол марказнинг ҳосил тезлиги, шунингдек занжирнинг ўсиш тезлиги, занжирнинг тезлиги, шунингдек занжирнинг ўзилиш тезлиги ҳам тезлашади, натижада полимерланиш тезлиги сусайиб, ҳосил бўлган полимернинг ўртача молекуляр массаси камаяди. Бундан ташқари молекуляр бирикмалар фракциялари миқдори ҳам кўпаяди. Занжирнинг ўсиш тезлиги ортиши натижасида занжирнинг узунлиги ўзгартмаган ҳолда полимернинг массаси ортиб боради. Вант-Гофф қонунига мувофиқ жараёни харорати 10° га ошганда полимерланиш тезлиги 34 баробарга ортиши мумкин. Масалан стиролнинг 20° хароратдаги бензоил пероксид иштирокида полимерланиши бир йил давом эча, ҳосил бўлган полистиролнинг массаси 550000 атрофида бўлади. Агар бу реакция 120° да олиб борилса жараёни 24 соатда тугайди. Аммо молекуляр масса 167000 дан ошмайди.

Полимерланиш жараёни юқори хароратда олиб борилганда тизимда бир қатор бир-бирига қарама – карши реакцияларнинг тезлашауви натижасида ҳосил бўлган

полимерларнинг физик, механик ва бошқа хоссалари ёмонлашади ва унинг молекуляр массаси камаяди.

Эритувчининг таъсири - эритмада мономернинг миқдори ортиши билан полимерланиш жараёнининг умумий тезлиги ва ҳосил бўлаётган полимернинг молекуляр массаси ортиб боради.

Полимерланиш жараёнида иштирок этмайдиган инерт эритувчи мухитида полимерланиш тезлиги кўйидаги эмпирик тенглама билан ифодаланади.

$$V_{y_m} = K \cdot [M]^2$$

V_{y_m} – полимерланиш тезлиги,

K - полимерланиш тезлик константаси 1-1,5 атрофида,

M - молекуланинг концентрацияси,

Айрим ҳолларда тизимда мономер концентрациясининг камайиши билан полимерланиш жараёнида эритувчи молекуласининг иштирок этиши кузагилган.

Босимнинг таъсири - радикал полимерланиш реакциясига босимни таъсирини К.Вил ўрганиб, 100 атмосфера ва ундан юкори босимда бир вақтни ўзида полимерланиш тезлиги ва полимерланиш даражаси ошади деган холосага келди. З.Л.Раговин ва унинг шогирдлари томонидан 8 атмосфера босимда метилметаакрилатнинг полимерланиш тезлиги атмосфера босимидағига қараганда уч марта ошишчи аникланган.

М.Еванс ва М.Поляни таклиф этган формулага мувофиқ

$$d\ln K_1 / dP = -V / RT$$

кимёвий реакциясининг тезлик константаси K , босим ошиши билан ортади.

Саноатда юкори босимда полимерлаш кенг қўлланилади. Баъзи мономерлар атмосфера босимида полимерланмайди, юкори босимда эса полимерларнинг ҳосил бўлиш фоизи ошади. Босимнинг ошиши юкори молекуляр бирикмаларнинг физик ва кимёвий хоссаларига таъсир кўрсатади.

Ингибиторлар ва регуляторлар


Полимерланиш реакциясини бутунлай тухтатувчи кимёвий моддалар ингибиторлар деб аталади. Полимерлар олиш учун хом ашё хисобланган мономерларни муддатидан олдин полимерланишдан саклаш учун улар ингибитор 0,1 - 1,5% миқдорда аралаштириб қўйилади. Ингибитор эркин радикалга парчаланиб макрорадикал ёки фаол марказ билан бирикиб уларни ўсишдан тухтади, яъни занжир узилади. Ингибиторлар сифатида гидрохинон, ароматик аминлар, нитробирикмалар, феноллар, мис, темир, қалайнинг органик бирикмалари ингибитор сифатида ишлатилади.

Регуляторлар ингибиторлардан фаркли улароқ занжир ўсишини тухтатиб керакли молекуляр массага эга бўлган полимер олишга ёрдам беради. Регуляторни қўлланиши натижасида занжирнинг ўзатилиш тезлиги ўшиш тезлигига яқин бўлади. Регулятор сифатида алифатик меркаптанлар қўлланилади.


Регулятор макромолекуладаги қўшбоғларга бирикиб тармоқли уч ўлчамли тузилишга эга бўлган полимерларни ҳосил бўлишига тусқинлик қиласида натижада каучукнинг эластиклик ва пластиклик хоссалари ўзгармайди.

Радикал полимерланишда кислород ва қўшимча моддаларнинг таъсири

Маълумки кислород радикал полимерланиш жараёнида мухим рол ўйнайди. Кудалик мономерлар албатта ҳаво атмосферасидан маълум миқдордаги, кислородни ютади. Шу сабабдан мономерларга ютилган кислород радикал полимерланиш жараёнига ижобий ёки салбий таъсир кўрсатади, яъни реакция тезлигини оширади ёки секинлаштиради. Мономерларни ҳаводаги кислородни ютиши натижасида мономер билан кислород молекуласи ўзаро таъсир этишиб натижада гидропероксид ёки перикслар ҳосил бўлади.



Агарда хосил бўлган гидропероксидлар барқарор бўлса, мономернинг полимерланиш фаоллигини сусайтиради, бекарор бўлса реакция муҳитида эркин радикалларга парчаланиб, полимерланиш жараёнини тезлаштиради. Кислород молекуласи билан ўсаётган радикалларнинг реакция муҳитида ўзаро таъсиридан пероксид радикаллар хосил бўлади.



Айрим ҳолларда перикс радикаллари ўзаро бириниб, занжирни узиши тўхтайди натижада паст молекуляр массали полимерлар хосил бўлади.

Кислород таъсирида, кўпчилик мономерларнинг полимерланиш жараёни секинлик билан бошланиб, кейинчалик индуктив вакт оралиғи ўтгандан сўнг, жараённи тезлиги кескин ортада, бу ҳолат пероксид радикалларининг фаол марказларини хосил қилиб жараённи тезлашганлигини кўрсатади. Масалан бу ходиса винилхлорид, акрил кислотасининг хосиллари, стирол ва бошқа мономерлана кўзатилади.

Шундай қилиб, мономер таркибида учрайдиган қўшимча моддалар полимерланиш жараёнини секинлаштириши ёки бутунлай тўхтатиб қўйиши мумкин. Шунинг учун мономерлар қўшимча моддалардан тозаланиши лозим.

Радикал полимерланишда молекуляр массавий тақсимланиш

Молекуляр полимерланишда молекуляр массавий тақсимланиш мураккаб кўринишда бўлади. Юқори молекулали бирикмаларнинг олиниш усулига қараб, макромолекуладаги бўғинлар сони ва полимерланиш даражаси бир-биридан фарқ қиласи, шунинг учун уларнинг узунлиги ва молекуляр массаси турлича бўлади. Полимерларга хос бу хусусият полидесперслик деб айтилади. Шу сабабдан полимерлар учун муҳим катталик ўртача қийматга эга бўлиб, ўртача молекуляр масса билан ифодаланади. Ўртача молекуляр массалари бир хил бўлган полимерларда ҳам полидесперслик хар хил бўлиши ва бир-биридан кескин фарқ қилиши мумкин. Бу фарқни миқдорий жиҳатдан характерлаш учун иккинчи муҳим катталик молекуляр массавий тақсимланиш тушунчаси киритилган. Полимерларда алоҳида олииган макромолекулаларнинг массаси бир-биридан қанчалик кескин фарқ қиласа, полидесперслик шунчалик юқори ва полимерлар кенг чегарадаги молекуляр массавий тақсимланишга эга бўлади.

Ўз-ўзини назорат саволлар.

1. Франк-Рабинович эфекти.
2. Бензоил пероксидни радикалларга айланиси механизми.
3. Инициаторларни мономерларга таъсири ҳакида мисоллар келтиринг.
4. Инициаторларга саноатда кандай талаблар қўйилади.
5. Радикал полимерланишда иссиқликнинг таъсири.
6. Радикал полимерланишда эритувчининг таъсири.
7. Радикал полимерланишда босимнинг таъсири.
8. Радикал полимерланишда мономерлар концентрациясининг таъсири.
9. Радикал полимерланишда ингибиторлар ва регуляторларининг таъсири.
10. Радикал полимерланишда кислород ва қўшимча молдаларнинг таъсири.
11. Радикал полимерланишда молекуляр массавий тақсимланиш.

Адабиётлар рўйхати.

1. X.P.Рустамов. Физик кимё. Т., Ўзбекистон нашриёти 2000 йил. 487 бет.
2. Мусаев У.Н. ва бошқалар. Полимерлар кимёсидан практикум. Тошкент. Университет. 2000. 350 бет.
3. Аскаров М.А., Ёриев О., Ёдгоров Н. Полимерлар физикаси ва кимёси. Тошкент. Ўқитувчи. 1983. 250 бет.
4. А.М. Шур. Высокомолекулярные соединения. Москва. Высшая школа. 1981. 625 с.
5. А.АЮГрепехиев. Высокомолекулярные соединения. Москва. Высшая школа. 1965. 550с.
6. Н. Зилberman и др. Примеры и задачи по химии Высокомолекулярных соединений. Москва. Высшая школа. 1999 -200c

4-Мавзу Ион полимерланиш ва полимерларнинг бошқа турлари (4 соат)

Режа:


1. Ион полимерланиш
2. Жараён кинетикиси
3. Жараённинг асосий босқичлари

Иборали ва таянч сузлар:

Изоцианатлар, дизоцианатлар, карбонил карбоанион, миграция, циклар, босқичли ва занжирли механизмлар.


Ионли полимерланишда фаол марказ вазифасини занжир учидағи ионлар бажаради ва қарама-қарши ион билан ион жуфтини ҳосил қиласы. Ионли полимеряниш катализаторлар иштирокида боради. Катализаторларнинг инициаторлардан фарқи шундаки, улар полимерланиш жараёнида сарф бўлмайдилар ва ҳосил бўлаётган полимер таркибига кирмайдилар. Ионли полимерланиш катион, ёки анион ҳосил бўлиши билан боради. Шунинг учун уни катионли ва анионли полимерланишга ажратилади. Ион полимерланишга $C=C$, $C=O$, $C-O-C$ боғлар сакловчи бирикмалар ва гетеро халқали бирикмалар учрайди.

Катионли полимерланиш кислоталар ва Фридель-Крафц катализаторлари ($AlCl_3$, BF_3 , ва х.к.) иштирокида боради. Бундай катализаторлар электронларнинг кучли акцепторлари хисобланади, мономерларни катионли полимерланишга киришиши учун электрондонор хусусиятига эга бўлиши керак. Катионли полимерланишни биринчи булиб, 1877 йилда Бутлеровкузатган эди: у сулфат кислота иштирокида изобутиленни полимерлашга муваффак бўлди:




Бунда ҳосил бўлган карбоний катиони полимерланиш учун фаол марказ бўлиб хисобланади.


Катионли полимерланиш механизмини стиролнинг таъсирида полимерланиш мисолида кўриб чиқайлик фаол марказининг пайдо бўлиши: Занжирнинг узилиши:



Занжирнинг ўзилиши;



Ионли полимерланишда занжирнинг узилиши мономолекуляр механизм буйича содир бўлади. Люис кислоталари таъсирида борадиган катионли полимерланишда катализаторлар: сув, протонли кислоталар, спиртлар, эфирлар ва х.к. катта рол ўйнайдилар. Бунда катализаторлар билан сокатализаторларнинг комплекси ҳосил бўлади. Комплекс мономер билан узаро таъсирлашиб радикал ҳосил қиласы.



Катионли полимерланишда хрсил булаётган полимернинг молекуляр массасини камайтирувчи занжирнинг узатилиш реакцияси хам содир бўлиши мумкин. Бу ўсаётган макро иондан протоннинг қандайдир бошқа заррачага кучиши натижасида амалга ошади. Мономер ва эритувчи молекулалари ёки анион (X) вазифасини бажариши мумкин. Катионли полимерланиш тезлигига эритувчининг табиати кучли таъсир кўрсатади. Эритувчининг диелектрик таоимийлиги ортиши Билан катионли полимерланиш тезлиги ортади. Бунинг сабаби шундаки, кўпинча катионли полимерланишининг умумий активланиш энергияси манфий қийматга эга бўлади.

$$E = E_{in} + E_{yc} - E_{yz}$$

Занжир усишининг фаолланиш энергияси эус нинг қиймати 5 ккал / молдан 10 ккал/молгача узариши мумкин.

Элементар реакциялар тезликлари қўйидаги тенгламалар Билан ифодаланади:

Фаол міжказнинг хрсил булиши: $Y_{in} = K_{in}[M][K]$

Занжирнинг усиши: $Y_{yc} = K_p[M][-M^+p]$

Занжирнинг узилиши: $Y_{yz} = x[-M^1x p]$


Бу ерда $\backslash [-M^+p]$ -фаол марказнинг концентрацияси, $[K]$ -катализаторнинг концентрацияси, $[M]$ -мономернинг концентрацияси. Полимерланиш даражаси (A билан мономер, коцентрацияси орасида қўйидагича боғланиш маълум:

$$\vec{P} = \frac{V_{yc}}{V_{yz}} = \frac{K_{yc} [M] M_n^+}{K_{yz} [-M_n^+]}; \quad \vec{P} = K' [M]$$

Демак, катионли полимерланишда маҳсулотнинг полимерланиш даражаси катализаторнинг концентрациясига боғлиқ эмас.


Анионли полимерланиш электрон донор хусусиятига эга бўлган катализаторлар иштирокида боради. Табиийки, бунда мономер электроноакцептор булиши керак. Ишқорий металлар ва уларнинг амидлари, метал- органик бирикмалар ҳамда уларнинг эритмалари анион полимерланишда катализатор вазифасини утайди.

Амидлар таъсиридаги полимерланиш механизмини қўйидаги схема билан ифодалаш мумкин



Реакция амиакли эритмада, олиб борилгани учун занжирнинг узилиши эритувчи молекуласига узатилиши оркали амалга ошади.

Анионли полимерланиш металорганик бирикмалар иштирокида қўйидаги схема буйича боради: Металл иштирокида хам реакция шунга ўхшаш механизм буйича боради.




Баъзи холларда анион полимерланишида занжирнинг узилиши ва узатилиши кузатилмайди. Мономернинг хаммаси сарфланиб тугагандан кейин хам реакция мухитда

фаол марказлар сақланиб қолади. Мономер күшилганды занжирнинг ўсиши давом этади. Шунинг учун бундай фаол марказлар "тирик занжирлар" ёки "тирик" полимерланиш деб аталади.


Ион полимерланиш радикал полимерланишга ушаш занжир реакциялардан иборат булиб, факат ўсаётган занжир учидаги радикал ўрнида катион ёки анион бўлиш билан: фарқланади. Фаолланиш энергияси радикал полимерланиш жараёнида (94 кДжол/мол) ташкил қиласа ион полимерланишда эса фаулсимон жрияси (63 кДжол/мол) кичик қийматга эга бўлиши билан фарқланади.

Металлорганик бирикмалар таъсиридаги полимерланишда металл Билан мономер координацион боғлар орқали бирикиб, комплекс хосил қилиши мумкин. Масалан:



Бундай комплекс таъсирида борадиган полимерланишни анион-координацион полимерланиш дейилади.

Циглер-Натта комплекс катализаторлари иштирокида борадиган анион-координацион полимерланиш кенг тархалган. Циглер-Натта катализаторлари таркибиға 1-3 группа металларининг металлоргадшк бирикмалари ва ИВ-ВИИ группа металларининг хлоридлари киради. Масалан: $\text{Al}(\text{C}_2\text{H}_5)_3$ ва TiCl_3 асосидаги катализаторлар қўйидаги структурага эга:



Комплекснинг металл-углерод богини орасига мономер кириши натижасида фаол марказ ҳосил булади:


Бу катализаторлар иштирокида стереорегуляр полимерлар ҳосил булгани учун бундай полимерланиш стереорегуляр полимерланиш деб хам аталади.

Полимерларнинг бошқа турлари


Учламчи боғ сакловчи мономерлар, карбонил ва изоцианатларни полимерланиши таркибида учламчи боги булган мономерларнинг полимерланиши, винил радикали X булган мономерларга нисбатан кам урганилган Уларнинг тузилиши ва молекуляр массасини аниклаш мунозарали булиб, улар ҳакида олиб борилган илмий татқиқотлар молекуляр бирикма массасини юқори эмаслигини кўрсатади. Масалан: ацетиленни полимерлаш учун алюминий комплексининг геюгандаги эритмасидан 20° хароратда атмосфера босимида утказилса, молекуляр массаси 10 минг атрофида кристалл поливинилен олинади.

Нитрил комплексини полимерлаш 200° дан юқори хароратда Лиоис кислоталари катион сокатализаторлари иштирокида олиб борилса, рангли $-(-\text{C}=\text{K}-)_x-$, молекуляр массаси бир неча минга якин полимер олинади.


Изоцианатлар. Изоцианатлар металметакрилат, акрелонитрил, диенлар органик оксидлар билан осон сополимерланади. Агарда сомономер сифатида алдегидлар кулланилса, уретан тузилишга эга полимер ҳосил булади.



Коболт ва никелнинг комплекс бирикмаларини диацетилиен билан узаро таъсири натижасида турсимон полимер хосил булади, яъни полициклотримерланиш реакцияси содир булади.




Карбон бирикмаларини полимерланиши паст (манфий) хароратда содир бўлиб, гурухининг $\text{C} = \text{O}$ қутбланиш юқори бўлганлиги учун у юқори кимёвий фаолликка эга. У масалан: Акролеиннинг радикал ва ион иницаторлари иштироқида полимерланганда полимерланиш реакцияси $\text{C} = \text{O}$, $\text{C} = \text{C}$ боғлари бўйича бориши аниқланган ва сокатализатор сифатида сув ишлатилган.



Молекулаларо боғланиш натижасида нарвон ва тунсимон тузилишга эга бўлган полимерлар синтез килинади. Карбонил гурухлар аниқ бир шароитда алдегид бирикмалар каби реакцияга киришади.


Капролактамдан поликапролактам хосил килиш реакцияси хам босқичли полимерланишга мисол бўла олиши мумкин. Бу реакцияни бошланиши учун хам капролактамга озрок сув қўшилади. Демак, босқичли полимерланиш механизми бошланиши учун карбоксил ва аминогурухлари хосил бўлиши


Бу реакцияни OH гурухини силжиши билан хам ёзилиши мумкин. Куп атомли спиртлар билан диазоцианидлардан хам босқичли полимерланиш механизми бўйича полимерлар хосил килинади:



Бунда глицериндаги OH - гурухининг водороди диазоцианат молекуласидаги туйинмаган азот атомига утади. Кислороднинг бўш қолган боғи эса карбоксил гурухи билан бирикади.

Босқичли полимерланиш механизми бўйича винил мономерлари полимерланиши амалга ошиши мумкин. Масалан, стирол ёки изобутиленни полимерланишини шундай ёзиш мумкин.






Циклик полимерланиш

Таркибида икки қүшбоғ тутган мономерларнинг молекулаларо таъсири натижасида халкали макромолекулалар ҳосил килиб полимерланиши циклик ёки ёпик занжирили полимерланиш дейилади.

Ёпик халкали полимерланиш узининг характерига кура икки хил тарзда занжирили ёки босқичли механизм бўйича содир булиши мумкин. Энг қуп тарқалган ёпик; халкали полимерланиш турларидан бири ички ва молекулаларо таъсири натижасида молекуласи зурикишга учрамаган ёпик занжирили диен органик бирикмаларнинг полимерланишидир. Масалан, радикал инциаторлар таъсирида пентадиеннинг 1,6 ва 2,5 ҳосилаларининг полимешаниши натижасида макромолекуланинг асосий занжирида 5 аъзоли алифатак ёпик бугинлардан иборат полимерлар ҳосил бўлади.

Полимерланиш жараёнининг механизми қўйидагида тавсифланади. Актив марказ тутган усаётган занжирининг уни эркин радикалнинг биомолекулар таъсири натижасида диен молекуласининг қўшбоғларидан бири билан бирикадиган галогенланган углерод атомининг ички молекуляр ўзаро таъсири ҳосил бўлган ёпик халкали фаол мономер молекулалари билан биришиб занжирнинг қайта ўсишини бошлаб беради.



Мономерларнинг циклик полимерланиши натижасида, макромолекула занжирида ёпик халқанинг ҳосил бўлиши мономернинг табиатига, тузилишига ҳамда полимерланиш жараёнининг шарт-шароитига боғлиқ бўлади. Ёпик занжирли прлимерланишнинг асосий хусусиятларидан бири шундаки, бу усул ёрдамида юқори узига ҳос хоссаларга эга бўлган камёб, карбо-ҳамда гетеро занжирли полимерлар, сополимерлар олинади. Масалан, акрил ва метаакрил ангидрид, малеин ангидрид билан дивинил эфирини сополимери винилацетат билан дивинилацетал билан ёпик халкали сополимер олинади. Ёпик халкали полимерлашшинг тузилишини ўрганиш учун уларни калийперхлорат билан купораси юқори ҳароратда киздирилади, ҳосил бўлган ароматик углевородлар ҳосиласини ажратиб олиб, дастлабки бирикмаларнинг таркиби ва тузилиши ИК, ЯМР. УФ стереоскопик усуллар билан ўзаро солиштириб аниқланади.

Ўз-ўзини назорат саволлар.

1. Учламчи боғ сақловчи мономерларга мисоллар келтиринг.
2. Учламчи боғларни кайси электронлар ҳосил қиласи.
3. Карбонил гурухлар сақловчи мономерларга мисоллар) келтиринг.
4. Босқичли полимерланиш механизмини тушунтиринг.
5. Босқичли полимерланиш реакциясига мисоллар келтиринг.
6. Циклик полимерланиш нима.
7. Циклик полимерланиш механизмини тушунтиринг.
8. Ёпик халқанинг ҳосил бўлиши Мономерларнинг қандай хусусиятига боғлиқ
9. Ёпик халқали сополимерлар олишга мисоллар келтиринг.
10. Гетрохалқали полимерлар таркибида қандай ноорганик атомлар бор.

Адабиётлар рўйхати

1. X.P.Рустамов. Физик кимё. Т., Ўзбекистан нашриёти 2000 Йил. 487 бет.
2. Мусаев У.Н. ва бошқалар. Полимерлар кимёсидан практикум. Ташкент. Университет. 2000. 350 бет.
3. Аскarov М.А., Ёриев О., Ёдгоров Н. Полимерлар физикаси ва кимёси. Тошкент, Ўқитувчи. 1083. 250 бет.
4. А.М. Шур. Высокомолекулярные соединения. Москва. Высшая школа. 1981.625 с.
5. А.А.Стрепехиев. Высокомолекулярные соединения. ;Москва. Высшая школа. 1965. 550с
6. В.В.Коршчак. Высокомолекулярные соединения. Москва. Высшая школа. 1974. А16, №5, 926 с.

5-Мавзу: Поликонденсатланиш реакцияларининг ўзига ҳос жихатлари

Режа:


1. Поликонденсацияланиш реакциялари.
2. Поликонденсацияланиш реакцияси кинетикаси
3. Гомо ва гетерополиконденсация реакциялари

Иборали ва таянч сузлар:


Поликондецатлаш, функционал гурухлар, гомополиконденсатлаш, гетрополикондецатлаш поликонденсатлаш термодинамикаси, полимерланиш даражасинезлик константаси

1. Поликонденсатланиш реакциялари

Поликонденсатланиш реакцияси деб таркибда икки ёки ундан куп функционал гурухи булган мономерларнинг бир-бiri билан таъсирланиши ёки полимернинг реакцион кобилиятили гурухлари билан таъсирланиши, ҳдмда ҳосш булган полимерлар макромолекулаларини узаро таъсирланиши натижасида юкори молекуляр моддалар ҳосил булишига айтилади. Поликонденсатланиш натижасида макршолекулаларни ҳосил булиши учун органик кимё фанидан маълум булган Хохлаган конденсатланиш ёки бирикиш реакциясидан фойдала-ниш мумкин. Лекин бундай реакцияларда мономерларда турли хил ёки бир хил камидаги икки функционал гурухи булиши керак. Одатда конденсатланиш реакциялари натижасида полимер билан куии молекуляр моддалар ҳдм (сув, спирт аммиак, водород хлорид ва *.к.) ажралиб чиҳади. Мисол тарикасида полизтерификацияланиш реакцияларини курайлик:



Бу реакция натижасида оксикислртларни узаро таъсирлашиши натижасида сув молекуласи ажралиб чиҳади ва реакцияда давомида полиэфир ҳосил булади. Худди шундай ҳиаминлар билан икки асосли кислоталарнинг бихлорангидридлари реакцияга кириши натижасида ҳосил булади:



Бу реакцияларда полимерланиш реакцияларидан фаркли уларок ҳрсилх булган полимерларнинг булимларрғ мономерларнинг тузилишидан фарқ килади.

Поликонденсатланишнинг иккала ҳрлида ҳам реакция натижасида ҳосил булган макромолекулаларнинг четки кисмларида функционал булади ва улар занжирни усишига қрдирдир. Поликонденсатданиш реакциясининг ҳар бир боскичидаги моддалар карорли булиб уларни ажратиб олиш мумкин. Бу хусусият поликонденсатланиш реакциясининг полимерланишдан асосий фарқларидан би риди.

2. Поликонденсатланишнинг турлари. Гомополиконденсациялаш. Гетрополиконденсациялаш. Сополиконденсациялаш поликонденсатлаешга факат

бифункционал гурухли мономерлар катнашса реакгия натижасида чизиксимон тузилиши полимер хосил булади. Бундай поликонденсатлашга чизикли поликонденсатлаш дейилади. Юқорида келтирилган полиефирлар ва полиамидлар олиш реакциялари мисол бўла олади.

б) иккidan ортиц функциоцал гурухли мономерларни поликонденсатацияниши натижасида шрмокланган полимер хосил булади. Бундай реакцияларга фазовий поликонденсатланиш дейилади.


Масалан: глицерин билан фтал кислотасин Цнг- поликонденсатланиши натижасида турсимон қуринишга эга булган пдошмер хосил булади;

в) поликонденсацияга энг камиди икки функционал гурух, тутган битта мономер учраса бундай реакцияга гомополиконденсатланиш дейилади. Масалан: г) таркибидан функционал гурух тутган энг камиди икки мономер бир-бири билан узаро тасирлашиб полимер хосил килса бундай реакцияга

д) икки ва ундан куп бир турли мономерлар поликонденсатланса бу реакцияга сополищонденсатланиш дейилади. Масалан: аминокапрон кислотаси билан аминокапрон кислотасини узаро реакциялари:

6.3. Поликонденсатлашчл термодинамикаси

Поликонденсатланиш реакцияси давомида икки хил мувозанатга еришиш мумкин: 1) хосил булган куйимолекулар модда билан полимер орасида, Полимер билан хрсил булган циклшс бирикма орасида.



Къ ва К -лар мувозанат константалари. 1С-чизихсимон модда билан циклик бирикмаларнинг термодинамик потенциаллаҳини фаркига боғлик.

$$\Delta G^0 \leq \Delta H^0 - T\Delta S^0 \leq -RT\ln K$$

ΔG^0 , ΔH^0 ва ΔS^0 лар термодинамик потенциал, полимерни хосил булиши эса бимолекуляр реакцияни турига киради.


Шунинг учун концентрация камайганда циклик бирикманинг хосил булиши кучаяди. Концентрашни купайиши эса чизиксимон полимерни хосил булиш имкониятини оширади. К ни кийматига караб поликонденсатланиш мувозанатли ва мувозанатсиз поликонденсатланиш реакцияларига булинади. Одатда $K = 10-100$ гача кийматларга эга булса полимернинг молекуляр массаси ва реакциянинг унуми мувозанатдаги мономешшри концентрациясига боғлик, чулади. Бундай реакциялар мувозанатли ёки кайтар поликонденсатланиш дейилади. Агар $K > 1000$ булса поликонденсатланиш реакцияси мувозанациз ёки кайтмас реакция булади. Масалан, дихлорангидридларнинг диаминлар билан поликонденсатланишида $K > 1015$; кдитар поликонденсатланишда хосил булган куйи молекуляр модда билан полимер орасида жуда тез мувозанат хосил булади. Шунинг учун кайтар поликонденсатланишда полимерни купайтириш учун хосил булаётган куйи молекуляр моддани реакцион мухитдан чиқариб туриласди.

Поликонденсатланиш кинетикаси

а) чизиксимон поликонденсатланишда реакциянинг тезлиги сарф булаётган компонентларнинг бирортасини концентрациясига боғлик булади.


$$P_n = \frac{C_0}{C} = \frac{1}{1-q} = 1 + KC_0T \quad (6.4.3)$$

P_n



у ифодадан куриниб турибиди P_n реакция давомида ортиб бориши маълум булди.

$$P_n = \frac{1+r}{1+r-2rq} \quad (6.4.4)$$




6.4.2.-расм. Полимернинг молекулар массасини боғликлиги

6.4.2. расмда полимернинг молекулар массасини г ни кийматига боғликлиги курсатилган. Расмдан куриниб турибиди, факат $C=C$ га якинлашгандагина молекулар масса тез орта бошлади.

6.5. Поликонденсалтаниш тезлиги ва полимер молекулар массасига ҳароратнинг таъсири.

Поликонденсалтаниш реакциясининг иссиқлик эффекти (8-10 кал) кичик булганиучун, реакция ҳарорати полимернинг молекуляр массасига кам таъсир кияди. Лекин ҳарорат оширилиши системани паст темпейтурада эришиш мум-кин булмаган мувозанат ҳолатига келишини тезлаштиради. ҳарошт оширилганда реакцияда ажралиб чикаётган қуйимолекулар моддаларни юкотиш осон булади, бу эса поликонденсация мувозанатини юқоримолекулар моддалар ҳосил булиш томонига силжишига олибкселади. Лекин бу ҳароратни специфик таъсири натижаси эмас. Бундай эффектга реакцион аралашмага инерг газ юбориш, вакуум ҳосил килипгэа х.к. оркали хам эришиш мумкин. Бирок ҳарорат оширилганда киска вакт ичиди энг юкори полимерланиш даражасига эришилади. Амалда реакция бошида мувозанат ҳолатига тезрок эришиш учун поликонденсалтаниш юқорирок ҳароратда олиб борилади, кейин эса полимеркинг молекулар массасини ошириш учун реакцион аралашма бирмунча совутилади. Амалда поликонденсалтаниш реакцияси тезлигини ошириш учун катализаторлардан хам фойдаланилади. Купчилик ҳолларда (минерал кислоталар, нордон тузлар, органик сүлфокислоталар, ишқорлар, металларнинг галогениidlари оддий конденсалтаниш реакцияларига қандаи катализаторлик килса,

поликонденсалтанишда хам шундай вазифани утайди. Масалан, полиетерификация реакциясида кучли кислоталар, $COOH$ гурухни протонлаб актив ҳолатга келтиради:



Циклик бирикмаларнинг полимерланишига ухшаш полимерларни циклик структурага катализатор имкон яратади. Температураниъг ортиши мувозанат ҳолатига ва мувозанатдаги

полимер молекуляр массасига таъсир килмайди, балки системанинг мувозанатга келипшчни тезлаштиради.

Ўз-ўзини назорат саволлар

1. Поликонденсатлаш реакциясининг юналиши қандай мезонларга боғлиқ.
2. Поликонденсатланиш термодинамикаси нима.
3. Поликоденсатланиш кинетикаси нима.
4. Поликонденсатланиш Реакция мономерларнинг концентрациясига боғлиқлик тенгламаси.
5. Полимерланиш даражасини реадсияни ортиш даражасига боғликлиги.
6. Полимернинг молекуляр массасини полимерланиш даражасига боғликлиги.
7. Полимерланиш тезлиги ва полимер мълекуляр массасига ҳароратнинг таъсири.

Адабиётлар рўйхати.

1. А.М. Шур. Высокомолекуларные соединения. Москва. Высшая школа. 1981. 625 с.
1. Мусаев У.Н. ва бошкalar. Полимерлар кимёсидан практикум. Тошкент.Университет, 2000. 350 бет.
2. Асқаров М.А., Ёриев О. Ёдгоров Н. Полимерлар физикаси ва кимеси.Тошкент. Уқитувчи. 1983. 250 бет.
3. А.А.Стрепехиев. Высокомолекуларние соединения. Москва. Высшая школа. 1965. 550с.

КЎЧМА МАШҒУЛОТЛАР

Кўчма машғулотлар Ўзбекистон Республикасининг энг илғор илмий йўналишлар бўйича ишлайдиган илмий текшириш институтларида олиб борилади. Булар Кембридж университети иштирокидаги Ўзбекистон миллий университети қошида ташкил этилган Юқори технологиялар маркази ва Ўзбекистон Кимё-фармацевтика илмий тадқиқот институти.

1. Юқори технологиялар маркази. Ўзбекистон миллий университети қошидаги Кембридж университети билан хамкорликда ташкил этилган илмий тадқиқот институти. Институт замонавий физик-кимёвий анализлар учун жихозлар билан таъминланган. Синтез ва технологияларни тадқиқот ва анализларини юқори даражада ўтказиш шароитлари мавжуд.

2. А.Султонов номли Узбекистон кимё-фармацевтика илмий тадқиқод институти нефт ва газ йўналишила олиб борилаётган илмий ишлар хақида маълумот

Институт таркибида 11 та лаборатория мавжуд бўлиб 3 таси нефт ва газ маҳсулотлари сифат кўрсаткичларини оширишни ўрганишга оид:

1. Гидротозалаш катализаторлари технологиялари ва экологик муаммолар лабораторияси

Лабораторияда катализаторлани синтезлаш ва ўрганиш учун, ёқилғи, газ ва мой маҳсулотларини сифатини тахлиллаш учун етарлича шароитлар мавжуд. Бугунги кунга қадар лаборатория ходимлари томонидан нефт ва газ маҳсулотларини сифат кўрсаткичларини оширувчи бир қатор катализатор партиялари ишлаб чиқилиб саноат корхоналарига жорий этилган.

- ФЗС- мойларни гидротозалаш катализатори химоя қатлам форконтакти
- КФЦ- дизел ёқилгисини гидротозалаш катализатори химоя қатлам форконтакти
- АНМ 2/3 – мойларни гидродеароматизация қилиш катализаторлари
- Ёқилғи, газ ва мойларни гидротозалаш, гидротүйинтириш, гидрираш катализаторлари ва бошқалар.

Қилинган ишлар бўйича техник шартлар тасдиqlаниб, патентлар олинган

2. Органик синтезлар учун сорбентлар ва катализаторлар технологияси лабораторияси

Лабораторияда илмий тадқиқод ишлари учун барча шароитлар мавжуд. Бугунги кунга қадар лаборатория ходимлари томонидан газ маҳсулотларини сифат кўрсаткичларини оширувчи газларни қайта ишлашда ишлатиладига сорбентларни тадқиқ қилиш билан шуғулланади. Қилинган ишлар:

- Ишлатилган фаоллаштирилган кўмирларни қайта тиклаб саноатга жорий қилинган
- Цеолитларни регенираци қилиб пропан-бутан аралашмаларини қуритиши ташкиллаштирилган
- Газларни олtingугуртсизлантиришда ишлатиладиган аминларни жараён давомида кўпикланишини ва сифатини бузилишини олдини олиш бўйича технология ишлаб чиқилган. ва бошқалар.

Қилинган ишлар бўйича техник шартлар тасдиqlаниб, патентлар олинган.

3. Нефтни оғир фракцияларини крекинглаш катализаторлари ва жараёнлари лабораторияси

Лабораторияда катализаторлани синтезлаш ва ўрганиш учун, ёқилғи, газ ва мой маҳсулотларини сифатини тахлиллаш учун етарлича шароитлар мавжуд. Бугунги кунга қадар лаборатория ходимлари томонидан нефтни оғир фракцияларини крекинглаб олинган маҳсулотларини хажмини ошириш бўйича бир қатор катализатор партиялари ишлаб чиқилиб саноат корхоналарига жорий этилган.

- Мазутни каталитик крекинг қилиш катализаторлари ва технологияси.
- Нефтни оғир маҳсулотларини гидрокрекин қилиш катализаторлари ва технологияси
- Термик крекинг жараёнларини такомиллаштириш ва жараённи юмшатиш ва бошқалар.

Малака оширишга тайинланган ўқитувчиларни қүйдаги ташкилотларда кўшимча малака ошириши таклиф этилади:

- **Нефт ва газни қайта ишлиш заводлари**

Чиноз мини НҚИЗ. (Тошкент)

Хонабоддаги мини цехлар (Тошкент)

“Bobur OIL” МЧЖ (Тошкент)

“UzPrista” ҚК (Фарғона)

«Pemko» ҚК

Фарғона НҚИЗ

Бухоро НҚИЗ

Жарқўрғон ОНҚИЗ

Шуртансенфтигез МЧЖ

Шуртсан ГКМ

Муборак МЧЖ

Устюрт ГКМ

Модуль бўйича белгиланган амалий ишлар юқорида кўрсатилган илмий текшириш институтларида олиб борилса хам бўлади.

АМАЛИЙ МАШГУЛОТЛАР

АМАЛИЙ ИШИ № 1. СТИРОЛНИ МАССАДА ПОЛИМЕРЛАНИШ КИНЕТИКАСИ

Режа:

1. Стиролнинг полимеризацияси
2. Турли хил концентрацияларида полимерланиш тезлиги
3. Инициатор буйича реакциянинг тартибини топиш.

Иидан максад: Стиролнинг инициаторни турли хил концентрацияларида полимерланиш тезлигини ўрганиш ва инициатор буйича реакциянинг тартибини топиш.

Реактивлар: Стирол, азо-бис-изо-бутиронитрил, гексан ёки петролей эфири, инерт газ.

Жихозлар: Рефрактометр, 20°C ва 70°C ли термостат, шлиф пробкали пробиркалар (3 та), бюкслар (3 та), 100 см³ ли стаканлар (3 та), пипетка, узун игнали шприц, шпател, соат ойнаси.

Ишининг бажарилиши: Учта шлифли пробиркага 15гр дан стирол қўйиб 0,2; 0,5; ва 1 % (Мономер оғирлигига нисбатан) инициатор кўшилади. Инициатор соат шишасида аналитик тарозида аниклик билан тортиб олинади. Хосил қилинган эритмалар инерт газ билан 10 минут пуфлаб юборилади (тозаланган азот бўлса хам бўлади). Сўнгра пробиркалар оғзи беркитилиб, 70°C ли термостатга жойлаштирилади. Хар 10 минутда пробиркалардан шприц ёрдамида бироз эритма олиб рефрактометрда синдириш кўрсаткичи топилади. Олинган натижалар қўйидаги 1 - жадвалга ёзилади:

Жадвал – 1

Миқдор, г		Инициатор, %	Вакт, мин	н _Д ²⁰	Полимер унуми	
Мономер	Инициатор				г	%

Полимер унумини рефрактометр ёрдамида аниқлаш, эритма синдириш кўрсаткичининг полимерланиш жараёнида (вақт бирлигига) ўзгаришига асосланган, чунки мономер ва полимер учун нд ҳар хил. Синдириш кўрсаткичи билан полимер унуми орасидаги боғлиқлик 2 - жадвалда келтирилган.

Жадвал – 2

Полимер унумининг		н _Д ²⁰ —га боғлиқлиги	
н _Д ²⁰	полимер унуми, %	н _Д ²⁰	полимер унуми, %
1,5420	0	1,5500	16
1,5429	2	1,5504	17
1,5435	3	1,5508	18
1,5441	4	1,5511	19
1,5446	5	1,5515	20
1,5451	6	1,5518	21
1,5455	7	1,5520	22
1,5461	8	1,5523	23
1,5465	9	1,5525	24

1,5468	10	1,5528	25
1,5475	11	1,5531	26
1,5482	12	1,5534	27
1,5488	13	1,5537	28
1,5492	14	1,5540	29
1,5495	15	1,5543	30

Реакция тезлигини мол/л · сек да куйидаги формуладан хисоблаб топилади:

$$V = \frac{X \cdot d_m \cdot 1000}{t \cdot M_m \cdot 60 \cdot 100}; \text{ш} / \text{сек}$$

бунда — X — полимер унуми, t — реакция вақти, M_m — мономернинг молекуляр массаси, d_m — мономернинг зичлиги.

Олинган натижалардан фойдаланиб $\lg B = \lg[I]$ координаталарида график чизилиб, хосил бўлган тўғри чизикнинг тга дан реакциянинг инициатор бўйича тартиби топилади ($\lg B = \lg K + n\lg[I]$).

АМАЛИЙ ИШИ № 2. СТИРОЛ БИЛАН МЕТАКРИЛ КИСЛОТАСИНИ ТУРЛИ ЭРИТУВЧИЛАР ИШТИРОКИДА СОПОЛИМЕРЛАНИШИ

Режа:

1. Полимерланиш жараённада эритувчиларни ишлатиш
2. Эритувчи табиатининг сополимерланиш реакциясига таъсири

Ишдан максад: эритувчи табиатининг сополимерланиш реакциясига таъсирини ўрганиш.

Реактивлар: Стирол, метакрил кислотаси (ёки акрил кислотаси), диоксан, диметилформамид, пиридин, толуол, азобisisобутиронитрил, КОН нинг 0,1 н сниртли эритмаси, инерт газ.

Жихозлар: Термостат, шлиф пробкали ампулалар (5 дона), қопқоқли стакан (сифими 100 см³), сифими 100 см³ лик кимёвий стаканлар (5 дона), Петри косачаси (5 дона), конуссимон колба (сигами 250 см³) (5 дона).

Ишнинг бажарилиши: 100 см³ сифимли стаканда 30 см³ 2:1 моляр нисбатда тайёрланган стирол билан метакрил кислотаси (МАК)нинг аралашмаси қўйилади. Мономер аралашмасининг оғирлигига нисбатан 0,5 % миқдорда инициатор тортиб олиб, унга қўшилади. Инициатор эриб кетгандан сўнг 5 та ампулага шу эритмадан ташқари қолган ампулаларга 5 см³ дан толуол, диоксан, диметилформамид ва пиридин қўйилади. Ампулалар инерт газ билан пуфлаб юборилади ва оғизлари беркитилиб 60°C ли термостатга ўрнатилади. Ампулалардаги эритмалар бироз қуюқлашгунча сополимерланиш реакциясини давом эттирилади. Сўнгра ампулалар совутилиб реакцион аралашмалардан бирма-бир алоҳида стаканларда хосил бўлган сополимер чўқтириб олинади. Диоксан ва диметилформамидли эритмалар учун чўқтирувчи қилиб сув олинади. Толуол ва пиридинли эритмаларга эса петролей эфири чўқтирувчи килиб олинади. Чўқмаларни ажратиб олинади, ювилади ва қуритилади. Қуритиш ишлари Петри косачаларида, оғирлиги ўзгармай қолгунча вакуумли шкафда олиб борилади. Хосил бўлган сополимерларда карбоксил гурухларининг миқдори ва ундан фойдаланиб сополимерларнинг таркиби топилади. Карбоксил гурухларининг миқдорини топиш учун сополимер диметилформамид (ДМФ)да эритилиб КОН нинг спиртдаги 0,1 M эритмаси билан титрланади:

$$\hat{E} \cdot \tilde{A} = \frac{(V_1 - V_2) \cdot f \cdot 0.0045 \cdot 100}{g};$$

бунда К.Г. — карбоксил гурухлар миқдори, %

V_1 ва V_2 — полимер эритмасини ва контрол эритмани титрлаш учун сарф бўлган ишқор эритмасининг миқдори, мл

ф—0,1M КОН эритмаси коцентрациясининг тўғирлагич коэффициенти

г—полимернинг оғирлиги

Карбоксил гурухининг миқдоридан фойдаланиб МАК нинг полимердаги миқдори топилади:

$$X_2 = \frac{\alpha \cdot M_{\text{МАК}}}{I_{\text{д.а.}}}$$

бунда — X_2 — МАК нинг сополимердаги миқдори, %

$M_{\text{МАК}}$ — МАК нинг молекуляр массаси

М.Ф.Г. — функционал гурухнинг молекуляр массаси

Стиролнинг сополимердаги миқдори $X_1 = 100 - X_2$ дан топилади. Юкоридаги қайд этилган мономерларнинг дастлабки аралашмадаги миқдоридан ва МАК нинг сополимер таркибидаги миқдоридан фойдаланиб M_1 , M_2 , m_1 , m_2 яъни дастлабки аралашмадаги

мономерларнинг моляр қисми ва сополимер таркибидаги мономер звеноларнинг моляр қисмлари хисобланиб жадвалга ёзилади.

M_1 ва M_2 ларни концентрациясини моляр қисмга ўтказиш учун реакцияга олинган хажмий нисбатларни аввало зичлиги орқали оғирлик қисмига ўтказилади. m_1 ва m_2 лар эса қуидагича топилади:

$$m_1 = \frac{X_1 / A_1}{X_1 / A_1 + X_2 / A_2}; \quad m_2 = \frac{X_2 / A_2}{X_1 / A_1 + X_2 / A_2};$$

бунда — X_1 , X_2 — лар мономерларнинг сополимердаги миқдори, % (оғирлиги)
 A_1 , A_2 — лар M_1 ва M_2 мономерларнинг молекуляр массаси

Олинган натижалар қуидаги жадвал-3 га ёзилади:

Жадвал - 3

№	Дастлабки аралашма таркиби мол, %		Сополимерланиш вакти, мин.	Полимернинг унуми		Эритув чи	Сополимер таркиби мол, %		Сополимерланиш тезлиги, % / мин.
	M_1	M_2		г	%		M_1	M_2	

M_1 , M_2 — стирол ва метакрил кислотасининг дастлабки аралашмадаги концентрацияси, моляр %, m_1 , m_2 — стирол ва метакрил кислотасининг сополимердаги миқдори, моляр %;

Вазифа: Сополимер таркибиниг эритувчи табиатига боғлиқлигини изохланг. Метакрил кислотасининг фаоллигига эритувчиларнинг таъсирини тушунтирган.

АМАЛИЙ ИШИ №3. ПОЛИМЕРНИНГ ЭРИТМАЛАРИДА ФЛОРИ ХАРОРАТИ (Θ - ҲАРОРАТ)НИ АНИҚЛАШ

РЕЖА:

1. Полимер эритмалари
2. Полистирол фракциялариниң фазавий диаграммаси
3. Полимернинг циклогександаги Θ — ҳароратини аниқлаш.

Ишининг максади: Полистирол фракциялариниң фазавий диаграммаси ҳосил қилиш ва полимернинг циклогександаги Θ — ҳароратини аниқлаш.

Реактивлар: Ҳар хил молекуляр массали полистирол фракцияларининг циклогександаги турли концентрацияли эритмалари.

Жиҳозлар: Ҳаво термостати, Т—16 хилидаги термостат, зритмалар солинган ампулалар.

Ишининг бажарилиши: Фазавий диаграммаларни ҳар хил таркибли аралашмани кетма — кет қиздириш ва совитиш орқали лойқаланиш ҳароратини нуқталаридан ҳосил қилинади.

Полистирол фракциялари ва циклогександарнинг ҳар хил таркибли аралашмалари солиб кавшарланган ампулаларни 40 — 50°C гача қиздирилган ҳаво термостатига киритиб шу ҳароратда гомоген тиник эритмалар ҳосил бўлгунча вақти — вақти билан ампулалардаги аралашмаларни аралаштирган ҳолда 30 дақиқа ушлаб турилади.

Сўнгра ампулаларни 35°C ли сувли термостатга кўчирилади. Ампулаларни шу ҳароратда 6 дақиқа давомида ушлаб туриб, кейин уларни совута бошланади. Бунинг учун термостат ҳароратини 5°C га камайтирилади ва ҳ.к. Сувли термостатнинг ҳарорати ҳар 10 дақиқада 1 — 2°C га камайиши керак. Ампулалардаги эритмаларнинг лойқаланишини оддий кўз билан кузатилади. Фазавий бўлиниш ҳарорати т.ф.б. деб, термостатдаги ампулалар орқасига жойлаштирилган газетадага босма матнни эритма орқали ўқиб бўлмайдиган даражадаги лойқаланиш ҳарорати олинади. Ҳароратни сувли термостатта жойлаштирилган назорат термометри бўйича белгиланади. Ҳамма ампулалардаги эритмалар лойқаланиб бўлгач термостат ҳароратини ошириш орқали уларни қиздира бошланади. Эритмалар орқасидаги газета матнни ўқиш мумкин бўлгаи ҳолдаги ҳароратни белгилаб олинади. Полимер — эритувчи аралашмасини қиздирилгандаги ва совугандаги фазаларга бўлиниш ҳароратлари 0,5°C дан кўпга фарқ қилиши керак эмас. Ҳар-бир аралашма учун ўртacha Tф.б. топилади. Натижалар 4 - жадвалга туширилади.

Жадвал – 4
Натижаларни ёзиш шакли

Фракциянинг молекуляр массаси	Ампулалар тартиб рақами	Концентрация, г/дл	Тф.б.		
			совутгандаги	қиздиргандаги	ўртacha

Натижаларни хисоблаш. Олинган натижалар асосида ордиината ўқига Тф.б. абсцисса ўқига эса эритма концентрацияси С ни қўйиб полимернинг ҳамма фракциялари учун фазавий диаграммалар чизилади. Циклогександаги ҳар хил молекуляр массали полистиролнинг эриш критик ҳароратлари $T_{кр}$ аниқланади. Θ — ҳароратни топиш учун $1/T_{кр} = \phi(1/M^{0.5})$ боғланишда график чизилади. Бунда M — полимернинг молекуляр массаси. Ҳосил бўлган чизиқни $1/M^{0.5}=0$ гача экстраполяция қилиб 1/0 нинг қиймати топилади.

Жадвал – 5

Натижаларни ёзиш шакли:

Вазифа: Полистирол — циклогексан системасининг фазавий диаграммасини тахлил қилинг ва тушунтириңг.

M	1/M ^{0,5}	T _{кр} , K	1/T _{кр}	Θ,K	Θ,°C

АМАЛИЙ ИШИ № 4. АДИПИН КИСЛОТАСИННИГ ДИЭТИЛЕНГЛИКОЛ БИЛАН ПОЛИКОНДЕНСАТЛАНИШИ

Режа:

1. Поликонденсация реакциялари
2. Поликонденсалтаниш реакциясига ҳароратнинг таъсири
3. Поликонденсалтаниш реактори ишлаш принципи


Ишдан мақсад: Поликонденсалтаниш реакциясига ҳароратнинг таъсирини ўрганиш.

Реактивлар: Адипин кислотаси, диетиленгликол, п— толуолсулфокислота, хлороформ, этил спирти, KOH (0,1 н спиртли эритмаси), фенолфталеин, инерт газ (ёки азот).


Жиҳозлар: 100 см³ сифимли 4 оғизли колба, механик аралаштиргич, термометр (200°C ли), совутгич, шиша таёқча, стакан ёки колба, резина нок (капиллярлик), соат ойнаси.

Ишнинг бажарилиши: Реакцион колбага (1-Расм) 14,6 гр (0,1 мол) адипин кислотаси, 9,5 мл (0,1 мол) диетиленгликол ва 0,152 гр (0,8 мол) п — толуолсулфокислота солинади. Дастваб қиздирилган буд қотишмали ҳаммомга колба ўрнатилади. Найчадан инерт газ ўтказиб қўйилади ва поликонденсалтанишни 150°C да олиб борилади. Термометр ўрнатилган жойдан реакция давомида намуна олиб турилади. Биринчи намуна 45 минутда, кейингилари эса 15 минутда олиб турилади. Шундай ишни 160°, 170° ва 180°C ларда ҳам ўтказилади. Колбадан намуна олаётгандан аралаштиргич тўхтатиб турилади ва капиллярли резина ноки билан 1 мл ча намуна олинади. Олинган намуна жуда тезлик билан аввало тортилган стаканга пуфлаб туширилади. Сўнг стаканга 10 мл хлороформ қўйилади ва устига 10 мл этил спирти қўйилиб полимер эритмаси ҳосил қилинади. Эритма 0,1 н KOH нинг спиртли эритаси билан титрланади.

1 - Расм. Поликонденсалтаниш реактори



Реакция учун баланс тенгламасини ёзилса қўйидаги ифода ҳосил бўлади:



W—реакцион аралашмадан олинган намунанинг оғирлиги, г;
Ho — намунадаги звеноларнинг моллар сони, P—реакциянинг тугалланиш даражаси, r — катализатор моллар сонини звенонинг моллар сонига нисбати. 190 - p — толуолсулфокислотанинг молекуляр массаси. r = 0,004 га тенг, С эса бир эфир боғига тўғри келган полимер звеносининг молекуляр оғирлиги:

$$S = \frac{I_a + I_D - 2M_B \cdot H_2O}{2} = 108$$

Ma —адипин кислотасининг, M_B —эса диетиленгликолнинг молекуляр массаси. Олинган намунани титрлаш учун сарф бўлган ишқорнинг миқдори В қўйидаги ифода билан характерланади:

$$B = (1 - P)Ho + rHo$$

В нинг маълум қийматларида полимернинг молекуляр массаси хисобланади.

$$P_n = \frac{1}{1 - D} = \frac{\text{А} - 18}{S + 190 \cdot r - rE}$$

Бу ерда э = W/B; текширилаётган системага юқоридаги ифода шундай ёзилади:

$$\frac{1}{1 - D} = \frac{\text{А} - 18}{108.76 - 0.004E}$$

Олингандай натижалар асосида $1/(1-P)$ ни вақт билан ўзгариш графиги чизилади. Ҳосил бўлган тўғри чизикнинг тга сидан реакциянинг тезлик константаси топилади. Шу график юқорида қайд этилган 4 хил ҳароратга чизилиб, ҳар бири учун тезлик константаси топилади. Сўнг $\lg K = \phi(1/T)$ графигидан (активланиш энергияси) топилади. ($E = tga \cdot R$ кЖ/мол, $\phi = 19,15$ тга · кЖ/мол).

Вазифа: Полиэфир ҳосил бўлиши реакциясини ёзилсин. Ҳароратнинг реакцияни тугалланиш даражасига таъсири тушунтирилсин.

Назорат саволлари

1. Мономерлар ва мономер бўғин хақида нима биласиз.
2. Сополимерлар, блок сополимерлар, уларнинг тузилишидаги фарқи
3. Пайванд сополимерларнинг блок сополимерлар тузилишидаги фарқи нимада.
4. Атактик полимерлар текислиқда қандай ифодаланади.
5. Изотактик полимерлар текислиқда қандай ифодаланади.
6. Регуляр ва норегуляр полимерларга мисоллар келтиринг.
7. Макромолекуланинг самарадорлиги деганда нимани тушунасиз.
8. Франк-Рабинович эффицити.
9. Инициаторларга саноатда қандай талаблар кўйилади.
10. Радикал полимерланишда иссиқликнинг таъсири.
11. Радикал полимерланишда эритувчининг таъсири.
12. Радикал полимерланишда кислород ва қўшимча молдаларнинг таъсири.
13. Радикал полимерланишда молекуляр массавий тақсимланиш.
14. Полимерланиш термединамикасининг моҳияти нима.
15. Занжирнинг ўсиши ва ўзилшпини тушунтиринг
16. Полимерланишнинг умумий тезлиги қандай реакциялар тезлиги билан аниqlанади.
17. Полимерланиш тезлиги инициатор концентрациясига боғлиқми?
18. Гел-эффекти нима.
19. Ион сополимерланиш нима.
20. Радикал сополимерланишда ўринбосарларнинг фаоллик қаторини келтиринг ва тушунтиринг.
21. Анион сополимерланишда ўринбосарларнинг фаоллик қаторини келтиринг ва тушунтиринг.
22. Катион сополимерланишда ўринбосарларнинг фаоллик қаторини келтиринг ва тушунтиринг.
23. Ион полимерланишнинг радикал полимерланишдан фарқи нима.
24. Катион полимерланишга мисоллар келтиринг.
25. Катион полимерланишда фаол марказ ташкил цилиш учун қандай моддалар ишлатилади.
26. Катион полимерланиш механизмини тушунтирии.
27. Катион полимерланиш реакциясига тезлигига қандай омиллар таъсир кўрсатади.
28. Анион полимерланиш.
29. Анион полимерланишда фаол марказ ташкил килиш учун қандай мод-далар кўлланилади.
30. Анион полимерланиш механизми қандай босқичлардан иборат.
31. Анион полимерланишга мисоллар келтиринг.
32. Циглер-Матта катализаторлари иштирокида полимерланиш реакцияси механизмини тушунтиринг.
33. Учламчи боғ сақловчи мономерларга мисоллар келтиринг.
34. Учламчи боғларни кайси электронлар ҳосил қиласи.
35. Карбонил гурухлар сақловчи мономерларга мисоллак) келтиринг.
36. Циклик полимерланиш нима.
37. Циклик полимерланиш механизмини тушунтиринг.

38. Ёпиқ халқанинг хосил бўлиши Мономерларнинг қандай хусусиятига боғлиқ
39. Ёпиқ, халқали сополимерлар олишга мисоллар келтиринг.
40. Поликонденсатланиш термодинамикаси нима.
41. Полимернинг молекуляр массасини полимерланиш даражасига боғлиқлиги.
42. Олтингугурт билан вулканланиш реакциясига мисоллар келтиринг.
43. Олтингугуртсиз вулканланишга мисоллар келтиринг.
44. Блок сополимерланишга мисоллар келтиринг.
45. Пайвандда ва блок сополимерланиши қандай ахамияти бор.
46. Энталпия ва энтропиянинг физик маъносини тузлунтиринг.
47. Полимерланишнинг иссиқлик эффиқти қандай омилларга боғлиқ.
48. Стерик эффиқт деганда нимани тушунасиз.
49. Ўриндошларнинг ўлчамларини полимерланиш реакциясига таъсири.
50. Поликонденсатцялаш реакциясининг йўналиши қандай мезонларга боғлиқ.
51. Поликонденсатланиш термодинамикаси нима.
52. Поликоденсатланиш кинетикаси нима.
53. Полимерланиш даражасини реакцияни бориш даражасига боғлиқлиги.
54. Полимернинг молекуляр массасини полимерланиш даражасигабоғлиқлиги .
55. Полимерланиш тезлиги ва полимер молекулар массасига ҳорратнинг таъсири.

МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ УЧУН САВОЛЛАР

1. Юқори молекулали бирикмалар кимёсисининг назарий асослари фанининг асосий тушунчалари.
1. Мономер, полимер, олигомерлар.
2. Полимерлар синтези реакциялари. Полимерланиш ва сополимерланиш реакциялари. Полимерланиш реакциясининг асосий тавсифи.
3. Занжирли ва босқичли полимерланиш, уларнинг асосий хусусиятлари.
4. Занжир ўсиши хусусиятлари.
5. Радикал сополимерланиш.
6. Ион полимерланиш.
7. Ион – координацион полимерланиш.
8. Босқичли полимерланиш.
9. Поликонденсацияланиш реакциялари. Поликонденсацияланиш реакциялари, уларнинг асосий хусусиятлари, полимерланиш реакцияларининг фарқи.
10. Олигомерлар, блок-сополимерлар, пайванд сополимерлар синтез қилиш услублари.
11. Поликонденсацияланиш реакцияларининг амалий усуллари.
12. Полимерларнинг кимёвий реакциялари ва кимёвий ўзгаришлари.
13. Макромолекулалар полимерланиш даражасини ўзгартирмайдиган кимёвий реакциялар.
14. Полимерланиш даражасини ўзгаришига олиб келувчи кимёвий реакциялар.
15. Гидролитик реакция турлари.
16. Полимер занжирларини тикиш реакциялари.

ДИДАКТИК МАТЕРИАЛЛАР















