

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

**ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИ ПЕДАГОГ ВА РАҲБАР КАДРЛАРИНИ
ҶАЙТА ТАЙЁРЛАШ ВА УЛАРНИНГ МАЛАКАСИНИ ОШИРИШНИ
ТАШКИЛ ЭТИШ БОШ ИЛМИЙ - МЕТОДИК МАРКАЗИ**

**ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ТЕХНИКА УНИВЕРСИТЕТИ ҲУЗУРИДАГИ
ПЕДАГОГ КАДРЛАРНИ ҶАЙТА ТАЙЁРЛАШ ВА УЛАРНИНГ
МАЛАКАСИНИ ОШИРИШ ТАРМОҚ МАРКАЗИ**

“НЕФТЬ-ГАЗ КИМЁ САНОАТИ ТЕХНОЛОГИЯСИ

йўналиши

“ЮҚОРИ МОЛЕКУЛЯР БИРИКМАЛАР КИМЁСИ ”

модули бўйича

ЎҚУВ-УСЛУБИЙ МАЖМУА

Тошкент – 2018

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ
ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИ ПЕДАГОГ ВА РАҲБАР КАДРЛАРИНИ ҚАЙТА
ТАЙЁРЛАШ ВА УЛАРНИНГ МАЛАКАСИНИ ОШИРИШНИ ТАШКИЛ
ЭТИШ БОШ ИЛМИЙ - МЕТОДИК МАРКАЗИ

**ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ТЕХНИКА УНИВЕРСИТЕТИ ҲУЗУРИДАГИ
ПЕДАГОГ КАДРЛАРНИ ҚАЙТА ТАЙЁРЛАШ ВА УЛАРНИНГ
МАЛАКАСИНИ ОШИРИШ ТАРМОҚ МАРКАЗИ**

НЕФТЬ-ГАЗ КИМЁ САНОАТИ ТЕХНОЛОГИЯСИ

йўналиши

**“ЮКОРИ МОЛЕКУЛЯР БИРИКМАЛАР КИМЁСИ”
модули бўйича**

ЎҚУВ-УСЛУБИЙ МАЖМУА

Мазкур ўқув-услубий мажмуа Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 201_ йил_____ -сонли буйруғи билан тасдиқланган ўқув режа ва дастур асосида тайёрланди.

Тузувчилар: ТДТУ, т.ф.д., У.А.Зиямухамедова, к.ф.н., доц. Э.Тешабаева

Тақризчилар: т.ф.д., проф. М.Мирзарахимов, к.ф.н., доц. У.Сафаев

Ўқув -услубий мажмуа Тошкент давлат техника университети Кенгашининг 201_ йил _____даги ____-сонли қарори билан фойдаланишга тавсия қилинган.

МУНДАРИЖА

I.	Ишчи дастури.....	5
II.	Модулни ўқитишда фойдаланиладиган интерфаол таълим методлари	12
III.	Назарий материаллари	14
IV.	Амалий машғулот материаллари.....	60
V.	Кейслар банки	87
VI.	Мустақил таълим мавзулари.....	89
VII.	Глоссарий	90
VIII.	Адабиётлар рўйхати	94

I. ИШЧИ ДАСТУРИ

Кириш

Дастур Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015-йил

12 июндаги “Олий таълим муассасаларининг раҳбар ва педагог кадрларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПФ-4732-сон Фармонидаги устувор йўналишлар мазмунидан келиб чиқсан ҳолда тузилган бўлиб, у замонавий талаблар асосида қайта тайёрлаш ва малака ошириш жараёнларининг мазмунини такомиллаштириш ҳамда олий таълим муассасалари педагог кадрларининг касбий компетентлигини мунтазам ошириб боришни мақсад қиласди. Дастур мазмуни олий таълимнинг норматив-хуқуқий асослари ва қонунчилик нормалари, илфор таълим технологиялари ва педагогик маҳорат, таълим жараёнларида ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш, амалий хорижий тил, тизимли таҳлил ва қарор қабул қилиш асослари, маҳсус фанлар негизида илмий ва амалий тадқиқотлар, технологик тараққиёт ва ўкув жараёнини ташкил этишнинг замонавий услублари бўйича сўнгти ютуқлар, педагогнинг касбий компетентлиги ва креативлиги, глобал Интернет тармоғи, мультимедиа тизимлари ва масофадан ўқитиш усулларини ўзлаштириш бўйича янги билим, кўникма ва малакаларини шакллантиришни назарда тұтади.

МОДУЛНИНГ МАҚСАДИ ВА ВАЗИФАЛАРИ

Модулнинг мақсади –Тингловчиларда полимерларни қайта ишлаш технологияси жараёнларини, кимёвий таркибни ўзgartириш, полимерга тўлдирувчилар, пластификаторлар ва бошқа мақсадли қўшимчаларни киритиш ва термомеханик ишлов бериш, олинган материални шакллаш ва ундан буюм олиш, буюм конструкциясининг илмий жихатдан асосланган ва конкрет қўлланилиш шароитларини ҳисобга олинган ҳолда бу синф бирикмаларининг туб масалалари бўйича билим, кўникма ва малакаларни шакллантириши.

Модулнинг вазифаси :

-полимерлар кимёси асосларини чуқурроқ ёритиш;
-полимерлар синтези усуллари хақида асосий кўрсатмалар бериш;
-химиявий реакцияларнинг хусусиятлари, полимерларнинг структураси, физик ҳолатлари, деформациян хоссалари хақида замонавий кўрсатмалар хақида билимларини кенгайтириш;

-полимерларни эритмаларидағи хоссалари, полимерларни молекуляр массаларини аниқлаш усуллари ва уларнинг молекуляр массавий тақсимоти хақида кўникма ва малакаларини ривожлантиришдан иборат.

МОДУЛНИ ЎЗЛАШТИРИШГА ҚЎЙИЛАДИГАН ТАЛАБЛАР

Кутилаётган натижалар: Тингловчилар “Юқори молекуляр бирикмалар кимёси” модулини ўзлаштириш орқали қуйидаги билим, кўникма ва малакага эга бўладилар:

Тингловчи:

- полимерлар тузилиши ва умумий физик хоссаларини фарқлай олишни;
- полимерларни синтез қилиш усулларини;

- полимерларнинг юқори молекуляр массасига асосланган химиявий реакциялар хусусиятини;
- полимерлар синтези реакцияларини;
- полимерланиш ва сополимерланиш реакцияларини;
- поликонденсацияланиш реакцияларини;
- полимерларнинг химиявий реакциялари ва химиявий ўзгаришларини;
- полимерлар структурасини ***билиши керак***;

Тингловчи:

- полимерларни турли фазовий ва физик ҳолатлардаги деформацион хоссалари хақидаги тушунчага эга бўлиш;
- полимерлар хоссалари ва тузилиши ўртасидаги алоқани топа олиш;
- термодинамик ва кинетик эгилувчанликни фарқлай олиш;
- полимерлар аралашмасининг шишаланиш (қайта ишлаш) ҳароратини баҳолай олиш;
- полимерлар механик хоссаларини аниқлай олиш;
- полимерлар структураларини баҳолай олиш ***кўникмаларга эга бўлиши керак***;
- фазавий ўтиш жараёнини экспериментал ўрганиш;
- полимерлар релаксацион жараёнларини экспериментал тадбиқ қилиш;
- аморф ва қристалл полимерларни термомеханик хоссаларини аниқлаш каби ***малакаларига эга бўлиши керак***.

Модулни ташкил этиш ва ўтказиш бўйича тавсиялар

“Юқори молекуляр бирикмалар кимёси” модули маъруза ва амалий машғулотлар шаклида олиб борилади.

Модулни ўқитиш жараёнида таълимнинг замонавий методлари, педагогик технологиялар ва ахборот-коммуникация технологиялари қўлланилиши назарда тутилган:

- маъруза дарсларида замонавий компьютер технологиялари ёрдамида презентацион ва электрон-дидактик технологиялардан ҳамда маърӯзанинг интерфаол шаклларидан;
- ўтказиладиган амалий машғулотларда техник воситалардан, экспресс-сўровлар, тест сўровлари, “Кичик гурухларда ишлаш”, “Инсерт”, “Кейс стади” ва бошқа интерактив таълим усулларини қўллаш назарда тутилади.

МОДУЛНИНГ ЎҚУВ РЕЖАДАГИ БОШҚА ФАНЛАР БИЛАН БОҒЛИҚЛИГИ ВА УЗВИЙЛИГИ

“Юқори молекуляр бирикмалар кимёси” модули умумий ва органик кимё, физика, физик кимё, коллоид кимё, нефть ва газни қайта ишлаш технологиясиқ, нефть ва газни қайта ишлаш жараёнлари ва аппаратлари қаби фанлар билан узвий алоқада ўрганилади.

МОДУЛНИНГ ОЛИЙ ТАЪЛИМДАГИ ЎРНИ

“Юқори молекуляр бирикмалар кимёси” модули Олий таълимда фанларида етакчи ўринларни эгаллади. Турли полимер материалларни синтези усулларини, химиявий реакцияларнинг хусусиятларини, полимерларнинг структурасини, физик холатларини, деформатцион хоссалари хақида замонавий кўрсатмаларни, шунингдек, полимерларни эритмаларидағи хоссаларини, полимерларни молекуляр массаларини аниқлаш усулларини ва уларнинг молекуляр массавий тақсимоти хақидағи билимларни эгаллаш имкониятларини беради.

Модул бирликлари бўйича соатлар тақсимоти: 28 соат

№	Мавзулар	Ўқув юкламаси, соат						Мустақил иш	
		Ҳаммаси	Жами	Аудитория ўқув юкламаси					
				Назарий	Амалий	Кўчма машғулот	Тажриба алмашини		
1.	Макромолекула занжирининг тузилиши, полимерлар бўғинининг турлилиги ва ростланганлиги	2	2	2					
2.	Молекулаларо таъсир кучининг катталиги ва уни баҳолаш	4	4	2		2			
3.	Инициаторлар полимерланиш. Франк Рабинович эфекти	4	4	2		2			
4.	Поликонденсацияланиш реакциялари. Поликонденсацияланиш реакциялари, уларнинг асосий хусусиятлари, полимерланиш реакцияларининг фарқи	4	2	2				2	
5.	Стиролни массада полимерланиш кинетикаси	4	4		4				
6.	Стирол билан метакрил кислотасинитурли эритувчилар иштирокида сополимерланиши	4	4		4				
7.	Полимернинг эритмаларида флори харорати (ө - харорат)ни аниқлаш	4	4		4				
8.	Адипин кислотасининг диэтиленгликол билан поликонденсатланиши	2	2		2				
Ҳаммаси		28	26	8	14	4		2	

МОДУЛ БИРЛИГИНИНГ МАЗМУНИ

1 -мавзу: Макромолекула занжирининг тузилиши, полимерлар бўғинининг турлилиги ва ростланганлиги. (2 соат)

ЮМБ ларнинг молекуляр массалари. Макромолекула, полимер занжири, занжир звеноси, полимерланиш даражаси. Мономер ва полимерлар молекуляр массаси ўртасидаги боғлиқлик. Полимер моддаларга тегишли бўлган полимер молекуляр массаси тушунчаси. Полимер молекуласи кимёвий формулаларини ёзиш усуллари, полимерлар номини келиб чиқиши. Полимерларни асосий занжирини ташкил қилувчи атомлар табиатига қараб синфланиши; гомозанжирли ва гетерозанжирли полимерлар. Занжир тузилиши геометриясига қараб полимерлани синфланиши – чизиксimon, тармоқланган, тўрсimon, тароқsimon, нарвонsimon, юлдузsimon. Статик, блок ва пайванд сополимерлар.

2- мавзу. Молекулаларро таъсири кучининг катталиги ва уни баҳолаш. (2 соат)

Режа:

Полимерланишга мойил бўлган мономерларни тузилиши. Мономерларни реакцияси қобилиятини яхшиловчи ва сусайтирувчи омиллар таъсири.

Полимерланиш термодинамикаси. Тўйинмаган бирикмаларни полимерланиши. Кучланишли цикллар ва кўп аъзоли гетероатомли цикллар полимерланиши. Полимерланиш реакцияларини амалга оширишда энталпия ва энтропия жараёнлари. Табиати турлича бўлган мономерлар полимерланишига температура таъсири.

3- мавзу. Инициаторлар иштирокида полимерланиш. Франк Рабинович эффиқти. Иницирлаш эффиқти. (2 соат)

Радикал полимерланиш, жараён ривожланиши босқичлари. Эркин радикал полимерланишда иницирлаш усуллари: фото-, термик иницирлаш, химиявий иницирлаш.

Еркин радикалли иницирланган полимерланиш реакциялари кинетикаси. Инициаторлар концентрациясини полимерланиш даражасига таъсири.

Сополимер таркиби тенгламаси (Маё тенгламаси). Сополимерланиш константалари ва уларни турли таркибли статик сополимерлар ҳосил бўлишидаги роли.

4- мавзу. Поликонденсацияланиш реакциялари, уларнинг асосий хусусиятлари, полимерланиш реакцияларининг фарқи. (2 соат)

Поликонденсацияланиш реакцияларига кириша оладиган мономерлар тузилиши. Мономерлар функционаллиги ва уларнинг чизиксimon ва тўрсimon полимерлар ҳосил қила олиш қобилияти. Поликонденсацияланиш реакцияси кинетикаси. Мувозанатли ва мувозанациз поликонденсацияланиш. Гомо- ва гетерополиконденсация реакциялар.

АМАЛИЙ МАШГУЛОТ МАЗМУНИ

1-мавзу:*Стиролни массада полимерланиш кинетикаси (4-соат)*

Стиролнинг инициаторни турли хил концентрацияларида полимерланиш тезлигини ўрганиш. Инициатор буйича реакциянинг тартибини топиш.

2-мавзу:*Стирол билан метакрил кислотасини турли эритувчилар иштирокида сополимерланиши(4-соат)*

Полимерланиш жараёнида эритувчиларни ишлатиш. Эритувчи табиатининг сополимерланиш реакциясига таъсирини ўрганиш.

3-мавзу: Полимернинг эритмаларида флори ҳарорати (Θ - ҳарорат)ни аниқлаш (4-соат)

Полимер эритмалари. Полистирол фракциялариниң фазавий диаграммаси

Полимернинг циклогександаги Θ — ҳароратини аниқлаш.

4-мавзу:*Адипин кислотасининг диэтиленгликол билан поликонденсалтланиши (2-соат)*

Поликонденсация реакциялари. Поликонденсалтланиш реакциясига ҳароратнинг таъсири. Поликонденсалтланиш реакциясига ҳароратнинг таъсирини ўрганиш.

КЎЧМА МАШГУЛОТЛАР

Кўчма машғулотлар Ўзбекистон Республикасининг энг илғор илмий йўналишлар бўйича ишлайдиган илмий текшириш институтларида олиб борилади. Булар: Кембридж университети иштирокидаги Ўзбекистон миллий университети қошида ташкил этилган Юқори технологиялар маркази ва Ўзбекистон Кимё-фармацевтика илмий тадқиқот институти.

Таълимни ташкил этиш шакллари

Таълимни ташкил этиш шакллари аниқ ўқув материали мазмуни устида ишлаётганда ўқитувчини тингловчилар билан ўзаро ҳаракатини тартиблаштиришни, йўлга қўйишни, тизимга келтиришни назарда тўтади.

Модулни ўқитиш жараёнида қуидаги таълимнинг ташкил этиш шаклларидан фойдаланилади:

- маъруза;
- амалий машғулот;
- мустақил таълим.

Ўқув ишини ташкил этиш усулига кўра:

- жамоавий;
- гурӯҳли (кичик гурӯҳларда, жуфтликда);
- якка тартибда.

Жамоавий ишлаш – Бунда ўқитувчи гурӯҳларнинг билиш фаолиятига раҳбарлик қилиб, ўқув мақсадига эришиш учун ўзи белгилайдиган дидактик ва тарбиявий вазифаларга эришиш учун хилма-хил методлардан фойдаланади.

Гурӯҳларда ишлаш – бу ўқув топширигини ҳамкорликда бажариш учун ташкил этилган, ўқув жараёнида кичик гурӯҳларда ишлашда (2 тадан – 8 тагача иштирокчи) фаол роль ўйнайдиган иштирокчиларга қаратилган таълимни ташкил этиш шаклидир. Ўқитиш методига кўра гурӯҳни кичик гурӯҳларга, жуфтликларга ва гурӯҳларора шаклга бўлиш мумкин. *Бир турдаги гурӯҳли иши* ўқув гурӯҳлари учун бир турдаги топшириқ бажаришни назарда тўтади. *Табақалашган гурӯҳли иши* гурӯҳларда турли топширикларни бажаришни назарда тўтади.

Якка тартибдаги шаклда - ҳар бир таълим олувчига алоҳида- алоҳида мустақил вазифалар берилади, вазифанинг бажарилиши назорат қилинади.

Баҳолаш мезонлари

№	Баҳолаш турлари	балл	Максимал балл
1	Кейс	1,5	2,5
2	Мустақил иш	1,0	

II. МОДУЛНИ ҮҚИТИШДА ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН ИНТРЕФАОЛ ТАЪЛИМ МЕТОДЛАРИ

«ФСМУ» методи

Технологиянинг мақсади: Мазкур технология иштирокчилардаги умумий фикрлардан хусусий холосалар чиқариш, таққослаш, қиёслаш орқали ахборотни ўзлаштириш, холосалаш, шунингдек, мустақил ижодий фикрлаш кўникмаларини шакллантиришга хизмат қиласди. Мазкур технологиядан маъруза машғулотларида, мустаҳкамлашда, ўтилган мавзуни сўрашда, уйга вазифа беришда ҳамда амалий машғулот натижаларини таҳлил этишда фойдаланиш тавсия этилади.

Технологияни амалга ошириш тартиби:

- қатнашчиларга мавзуга оид бўлган якуний холоса ёки ғоя таклиф этилади;
- ҳар бир иштирокчига ФСМУ технологиясининг босқичлари ёзилган қоғозларни тарқатилади:

Ф	• фикрингизни баён этинг
С	• фикрингизни баёнига сабаб кўрсатинг
М	• кўрсатган сабабингизни исботлаб мисол келтиринг
У	• фикрингизни умумлаштиринг

иштирокчиларнинг муносабатлари индивидуал ёки гурӯҳий тартибда тақдимот қилинади.

ФСМУ таҳлили қатнашчиларда касбий-назарий билимларни амалий машқлар ва мавжуд тажрибалар асосида тезроқ ва муваффақиятли ўзлаштирилишига асос бўлади.

Кўлланилиши:

Савол: Инициаторлар концентрациясини полимерланиш даражасига таъсири.

Топширик: Мазкур саволга муносабатингизни ФСМУ орқали таҳлил қилинг.

“Тушунчалар таҳлили” методи

Методнинг мақсади: мазкур метод талабалар ёки қатнашчиларни мавзу буйича таянч тушунчаларни ўзлаштириш даражасини аниқлаш, ўз билимларини мустақил равишда текшириш, баҳолаш, шунингдек, янги мавзу буйича дастлабки билимлар даражасини ташхис қилиш мақсадида қўлланилади.

Методни амалга ошириш тартиби:

- иштирокчилар машғулот қоидалари билан таништирилади;

- ўқувчиларга мавзуга ёки бобга тегишли бўлган сўзлар, тушунчалар номи туширилган тарқатмалар берилади (индивидуал ёки грухли тартибда);
- ўқувчилар мазкур тушунчалар қандай маъно англатиши, қачон, қандай ҳолатларда қўлланилиши ҳақида ёзма маълумот берадилар;
- белгиланган вақт якунига етгач ўқитувчи берилган тушунчаларнинг тугри ва тулик изоҳини уқиб эшиттиради ёки слайд орқали намойиш этади;
- ҳар бир иштирокчи берилган тугри жавоблар билан узининг шахсий муносабатини таққослади, фарқларини аниқлайди ва ўз билим даражасини текшириб, баҳолайди.

Мавзуга қўлланилиши: янги мавзу ўтишдан олдин тингловчиларнинг бирламчи билимларини аниқлаш ва фаоллаштириш мақсадида мавзу юзасидан қўйидаги тушунчалар берилади. Вазифаларни бажаришлари учун тарқатма материаллар берилади Тингловчилар тарқатма материалга тушунчалар мазмунини ёзади. Машғулот давомида мазкур тушунчалар га таърифлар берилади.

Бериладиган тарқатма материалдаги вазифа:

Тушунчалар	Мазмуни
Валент боғ	
Ориентацион	
Индукцион	
Дисперсион	
Ион полимерланиш	
Жараён кинетикаси	
Макромолекула	
Сополимер	
Конфигурация	
Идентик давр	
Радикал	
Изотактик	
Синдотактик	

Изоҳ: Иккинчи устунчага тингловчилар томонидан фикр билдирилади.

“Венн диаграмма” методи

Методнинг мақсади: Бу метод график тасвир орқали ўқитишни ташкил этиш шакли бўлиб, у иккита ўзаро кесишган айлана тасвири орқали ифодаланади. Мазкур метод турли тушунчалар, асослар, тасавурларнинг анализ ва синтезини икки аспект орқали кўриб чиқиш, уларнинг умумий ва фарқловчи жиҳатларини аниқлаш, таққослаш имконини беради.


Методни амалга ошириш тартиби:

- иштирокчилар икки кишидан иборат жуфтликларга бирлаштирилалар ва уларга кўриб чиқилаётган тушунча ёки асоснинг ўзига хос, фарқли жиҳатларини (ёки акси) доиралар ичига ёзиб чиқиш таклиф этилади;
- навбатдаги босқичда иштирокчилар тўрт кишидан иборат кичик грухларга бирлаштирилади ва ҳар бир жуфтлик ўз таҳлили билан грух аъзоларини

таништирадилар;

- жуфтликларнинг таҳлили эшитилгач, улар биргалашиб, кўриб чиқилаётган муаммо ёхуд тушунчаларнинг умумий жиҳатларини (ёки фарқли) излаб топадилар, умумлаштирадилар ва доирачаларнинг кесишган қисмига ёзадилар.

Намуна: Полимерланиш реакцияларини амалга ошириш жараёнлари.




“Пинборд” методи

“Пинборд” методи (инглиз тилидаги pin – ёпиштиromoқ, board – доска) – яъни олинган билимларни доскага мустаҳкалаш, ёпиштиromoқ деган манони англатади. Пинбор методи- вазифаларни ҳал этиш бўйича ғояларни тизимлаштириш ва гуруҳлаштириш ва ягона нуқтаи назарни ишлаб чиқиши имконини беради. Таълим берувчи томонидан берилган вазифаларни ҳал этиш бўйича таълим олувчиларга ўз нуқтаи назарини ифодалашни таклиф этади. Пинборд методидан янги мавзу бўйича бирламчи билимларини аниқлаш мақсадида ёки ўтилган мавзуни қай даражада ўзлаштирганларини аниқлаш учун ишлатилиши мумкин.

Методни қўйидагича қўллаш тавсия этилади: таълим олувчиларни ранги карточкалар ёрдамида кичик гуруҳларга ажратиш ва вазифалар бериш, иложи борича ҳар бир гурухга алоҳида вазифалар берилади. Гуруҳлар вазифаларни бажаришлари учун қоғоз тўплами ва ёзишлари учун маркерлар тарқатилади. Берилган вазифа кичик гуруҳ аъзолари келишилган ҳолда қоғозларга ёзib боради. Гуруҳдан битта иштирокчи ёzádi қолган иштирокчилар вазифа жавобларини айтиб туради. Вазифа бажариб бўлгандан кейини магнитлар ёрдамида доскага маҳкамданади ва тақдимот қилинади. Барча кичик гуруҳлар тақдимотидан кейин гуруҳлар билан биргаликда бажарилган вазифалар мухокама қилинади ҳамда натўғри жавоблар бўлса олиб ташланади. Ҳар бир гуруҳ тақдимотидан сўнг, олдиндан ишлаб чиқилган баҳолаш мезонлари асосида баҳоланилади.

“Пинборд” методининг тузилмаси



Пинборд методининг мавзуга қўлланилиши:

Кичик гурухларни шакллантириш ва вазифалар бериш:

1-гурух вазифа: Полимерларни асосий занжирини ташкил қилувчи атомлар табиятига қараб синфланиши.

2-гурух вазифа: Занжир тузилиши геометриясига қараб полимерлани синфланиши

3-гурух вазифа: Жараён ривожланиши босқичлари.

4-гурух вазифа: Эркин радикал полимерланишда иницирлаш усуллари

III. НАЗАРИЙ МАТЕРИАЛЛАР

1-мавзу. Макромолекула занжирининг тузилиши, полимерлар бўғинининг турлилиги ва ростланганлиги.

1. Юқори молекуляр бирикмалар хақида маълумот
2. Юқори молекуляр бирикмалар молекуляр массаси
3. Полимерларни синфланиши

Иборали ва таянч сузлар

Макромолекула, бўғин, такрорланувчи бўғинлар, сополимер, блок, пайванд, конфигурация, фазовий, идентик давр, радикал, атактик, изотактик, синдотактик.

Юқори молекуляр бирикмалар хақида маълумот

Юқори молекуляр бирикмалар молекуласи оддий бўғинлардан ташкил топган бўлиб, улар қўйидагигча ўзаро боғланган бўлади:

-A-A-A-A-A-A- ёки [-A-]_n

бу эрда, A-такрорланувчи бўғин, п - бўғинлар сони, полимерланиш даражасини ифодалайди.


Полимерларни ҳосил қиласидан қўйи молекулали моддаларни мономерлар (моно-бир демакдир) деб аталади. Агар полимер ҳосил бўлишида мономер молекуласи ўзгармаган ҳолда макромолекула таркибига, такрорланувчи бўғин мономер бўғин деб аталади. Полимер ҳосил бўлишида турли хил мономерлар иштирок эца турли таркибли бўғинлар кўп марта такрорланса бундай полимерлар сополимерлар деб аталади. Масалан таркиби турлича бўлган мономер бўғинларини A,B,C деб ифодаласак улардан ҳосил бўлган сополимерларнинг тузилиши қўйидагича бўлади;

-A-A-B-A-B-B-A-B-A-A-C-C- ёки -A-B-B-C-A-C-C-B-A-B-B-


Сополимер молекуласида кўп марта қайтариладиган бўғинлар жойлашишининг кетма-кетлиги тартибсиз бўлса бундай сополимер статик сополимер деб аталади. Баъзи сополимерлар макромолекулясида элементар бўғин бетартиб эмас, балки яхлит узунликдаги блок тарзида жойлашган бўлади. Бундай сополимерларга блок сополимерлар деб аталади.

(Масалан: -A-A-A-A-B-B-B-A-A-A-)

Макромолекулани асосий занжирига иккинчи бирор мономер бўғинлари қўйидагича боғланган бўлса, бундай сополимерларга пайванд сополимерлар деб аталади.




Макромолекулада ёнма-ён жойлашаган мономер бўғинлари бир-бирига нисбатан турли фазовий холатларни (конфигурация) эгаллади. Полимер макромолекулясида мономер бўғинларининг бир-бирига нисбатан қандай холатда бирикганлиги унинг изомерлари деб аталади. Одатда бундай бирикмалар уч хил булади. Биринчиси бошга-бош, иккинчиси бошга-дум, учинчиси думга-дум. Агар $\text{CH}_2 = \text{CH}$ типидаги мономерларнинг CH_2X грухини «бош» ва CH дум ҳисобласак, юқорида айтилган уч хил бирикиш қўйидаги шаклни олади:



Амалда полимер молекуласи занжирида юқорида кўрсатилган уч хил бирикиш кўзатилади. Макромолекула ҳалқаларининг кимёвий таркиби бир хил бўлса ҳам улар фазовий тузилиши билан фарқланади. Масалан целлюлозанинг Поли- β -Д ангидроглюказаси пиран ҳалқалари бир-бирига нисбатан 180° градусга бурилган бўлади, демак целлюлоза макромолекуласининг бир-бирига ўхшаш (идентик) энг оддий структура тузилиши икки элементар ҳалқадан ташкил топади. Бу одатда, «идентик давр» деб аталади. Полимерларнинг идентик даври уларнинг кристалл ҳолати билан боғлик, яъни улар кристалланганда макромолекула ҳалқалари маълум ўлчовда қатий ўзгармас ҳолатда жойлашиб қолади.



Полимернинг занжири бир хил фазовий тузилишга эга бўлган ўлчамлардан иборат бўлади. Масалан: табиий каучук ва гутаперча бир хил элементар ҳалқалардан иборат бўлишига қарамай, улар бир - биридан ҳалқаларининг фазовий жойлашиши билан фарқланади. Табиий каучукнинг идентик даври икки изопрен ҳалқасидан ташкил топган ва ўлчами $8,16\text{ \AA}$ га teng. Гутаперчада эса ҳар идентик давр бир изопрен ҳалқасидан иборат ва $4,8 \text{ \AA}$ teng, кристалл ҳолатидаги транс-полиизопрен структурасига эга. Гутаперчадан, сисполиизопрен структурага эга табиий каучукга ўтишда идентик давр ўлчами икки баробар ортиши яъни $9,6 \text{ \AA}$ ga teng бўлиши керак эди.

Аммо изомерлардаги С-С-боғлар валент бурчаклари ва атомларо масофанинг ўзгарганлиги туфайли каучук макромолекуласининг идентик даври $8,16\text{ \AA}$ га teng бўлади. Кристалл ҳолатдаги полиетиленнинг макромолекуласи бир текисликдаги синиқ чизиқсимон углеводород занжиридан иборат бўлиб унинг идентик даври $2,53$





$\text{CH}_2-\text{CH}-\text{P}$ типидаги винил мономерларда полимер занжиридаги радикал-Р турли фазовий ҳолатда жойлашади. Радикалнинг ҳолати мономер ҳалқаларининг занжирга қандай ўланганлигига ва фазода қандай жойлашаганлигига боғлик. Полимерланиш жараёнида α -хосиласи винил мономерларидаги ўлчами углерод атомлари макромолекуляр занжирда ассимметрик бўлиб, D ёки L -стериқ конфигурациядан бирига эга бўлади. Яъни макромолекуладаги элементар ҳалқа қутбланган нур текислигини унга бурувчи D шакл ва чапга бурувчи L шаклли фазовий изомерларга хос бўлади. Полимерланиш шароитига қараб D ёки L шакли фазовий изомерларга хос макромолекулалар олиш мумкин. Бундай полимерлар изотактик полимерлар деб аталади. Макромолекула занжирида D ёки L конфигурация ассимметрик атомлар навбатма-навбат қайтариладиган

полимерлар синдеотактик полимерлар деб аталади. Атактик полимерларда ассимметрик углеводородлар Д ёки Л конфигурациялар бетартиб жойлашаган бўлади. Текисликда бундай полимерларни қўйидагича тасвирлаш мумкин.



Изотактик полимерлар текисликда қўйидагича ифодаланади..



Изотактик ва синдеотактик полимерлар умумий стереотартибли полимерлар ёки стереорегуляр номи билан юритилади. Баъзан макромолекула стереоблок структурали қисмлардан, яъни изотактик ва атактик тузилишга эга булган тузилишлардан ташкил топиши хам мумкин. Макромолекула занжирида элементар бўринларнинг жойлашишига қараб регуляр ва норегуляр полимерларга бўлинади. Регуляр полимерларга мисол қилиб каучукни келтириш мумкин. Каучук макро молекуласида изопрен бўғини бир-бири билан 1.4 ҳолатда яъни

бош-думга бирикган. Сунъий полимерлардан полихлоретилен: Агарда элементар бўғинлар тартибсиз бирикса яъни бош-думга ёки «бош-бош»га холатда макромолекула ҳосил қиласа бундай полимерлар норегуляр полимерлар деб аталади. Бундан ташқари полимерларнинг элементар бўғинлари стереорегуляр тузилишга эга бўлади. Стереорегуляр полимерларда мономер бўғини текисликда аниқ ҳолатда жойлашганлигидан ташқари фазовий тузлишда хам тартибда жойлашади. Иккала ҳолатда хам мономер бўғини «бош-дум»га кўринишида бирикади.

1. Полимерларни синтез қилишда ёки ишлатиш вақтида мономер ўғинларининг жойлашиши регуляр ва норегуляр кўринишида бўлади. Бундай ҳолатда полимернинг тузилиши унинг хоссаларига таъсир қилиши мумкин. Макромолекуланинг регуляр тузилиши унинг механик, физик ва бошқа хоссаларига таъсир этади. Регуляр полимерларда макромолекула занжири бир -бирига жуда яқин жойлашган бўлиб, макромолекулаларнинг бир-бирига молекулалараро кучнинг таъсир самарадорлиги(эфект) юкори бўлади. Юқори молекуляр бирикмалар ҳақида маълумот.

Таъкидлаш керакки макромолекула занжирида, харакатчан водород атомлари ва поляр гурухларини бир-бирига жуда яқин жойлашган вақтида уларнинг бир-бирига молекулалараро таъсирининг самарадорлиги, фаол водороднинг ва макромолекуланинг мусбат бўғинларининг манфий бўғинларига таъсирида намоён бўлади. Мономер бўғинлари макромолекулада регуляр жойлашган бўлса, унинг кристалланиши учун шароит туғилади.

Назорат саволлар.

1. Макромолекула нима, улар ҳақида сўзлаб беринг.
2. Мономерлар ва мономер бўғин ҳақида нима биласиз.
3. Сополимерлар, блок сополимерлар, уларнинг тузилишидаги фарқи

4. Пайванд сополимерларнинг блок сополимерлар тузилишидаги фарки нимада.

5. Полимерларнинг идентик даври ҳақида нима биласиз.

6. Атактик полимерлар текисликда қандай ифодаланади.

7. Изотактик полимерлар текисликда қандай ифодаланади.

8. Стереорегуляр полимерларга мисоллар келтиринг.

9. Регуляр ва норегуляр полимерларга мисоллар келтиринг.

10. Макромолекуланинг самарадорлиги деганда нимани тушунасиз.

Адабиётлар рўйхати.

1. Мусаев У.Н., ва бошқалар. Полимерлар кимёсидан практикум. Тошкент. Университет. 2000. 350 бет.
2. Аскаров М.А., Ёриев О., Ёдгоров Н. Полимерлар физикаси ва кимёси, Тошкент. Ўқитувчи. 2010. 250 бет.

2 -мавзу. Молекулалараро таъсир қучининг катталиги ва уни баҳолаш. Кооператив эффект. Макромолекуланинг жойлашиш зичлиги.

Режа:

1. Мономерлар ва уларнинг тузилиши.
2. Полимерланиш термодинамикаси.
3. Полимерланиш реакцияларини амалга оширишда энталпия ва энтропия жараёнлари.

Иборали ва таянч сўзлар:

Валент боғ, атомлараро куч, молекулалараро куч, ориентацион, индукцион, дисперсион.

Физик-кимё курсидан маълумки, кимёвий жиҳатдан валентллклири туйинган электрон ейтрал молекулалар бир-бирига яқин келганда ўзаро тортишади. Демак молекулаларни бир-бирига тортиб турадиган молекулалараро куч мавжуд. Бу кучлар

таъсирида газлар суюқликга айланади, молекулалар бир-бирига тортишиб мустаҳкам кристалл хосил қиласи, бир хил молекулалар, яни мономерлар бирикиб, ЮМБ лар хосил қиласи. Молекулалараро куч хам атомлараро куч каби электр табиатига эга. Молекулалараро куч уч хил (эффектдан) ориентацион, индукцион ва дисперсной кучлардн иборат. Молекулалараро куч Ван-дер-Ваалс кучи деб хам аталади. Құгбсиз молекула, ўз атрофида туғма дипол моментига эга бўлган молекулалар таъсирида кутбланади. Натижада кутбланган молекулада индукцион дипол вужудга келади. Шундай қилиб бу молекулалар бир-бирини тортади. Бу тортиш кучи индукцион тортишиш кучи ёки индукцион эффект деб аталади. Унинг энергияси қутбли молекулаланинг түғма диполи (μ) га ва туғма диполи бўлмаган, яъни қутбсиз молекуланинг кутбланувчанлик (a) га пропорционал бўлади.

$$V_i = - \frac{a \mu^2}{r^6}$$

Туғма диполи бор молекула билан туғма диполи бўлмаган қутбсиз, молекула орасидаги тортиш кучи ориентацион, индукцион ва дисперсион кучлар йиғиндисига тенг:

$$V_{\text{торп}} = V_0 + V_i + V_d = - \frac{n}{r^6}$$

Бу эрда n -тортишиш константаси, r -молекуланинг радиуси.

Бир-бирига ўзаро таъсир этувчи молекулалар якиклашганда улар орасида итариш кучи пайдо бўлади. Молекулалар ўртасидаги итарилиш кучи $V_{\text{ит}} = m/r^{12}$ га тенг. Бу эрда m - итарилиш константаси. Молекулалараро куч тортишиш ва итарилиш қучларининг йиғиндисига:

$$V = V_{\text{торп}} + V_{\text{ит}} = - \frac{n}{r^6} + \frac{m}{r^{12}}$$

Юкори молекуляр бирикмада макромолекулялар ҳар вақт бир-бирлари билан ўзаро таъсирда бўлади. Шунинг учун

макромолекулаларнинг хоссаларини баҳолашда уларнинг валент боғларини хусусияти ва макро молекулалараро таъсирнинг табиатига ахамият бериш керак. Индукцион эффект кучи валент кучларидан 100 марта кичик. Молекулалараро куч валент боғланиш каби электр табиатига эга, аммо у электронларнинг силжиши билан боғлиқ, бўлган ўзгаришларга боғлиқ эмас.

Кутбли молекула кутбсиз молекулага таъсир этиши натижасида молекулар маълум тартибда жойлашади.

Бундай жойлашишини ориентацион эффект деб аталади.

Индукцион молекулалараро куч молекулалар бир-биридан узоклашган сари камаяди. Молекуляр массанинг ортиши билан молекулалараро таъсир кучи орта боради. Молекулалараро таъсир кучнинг манбаи атомлар хисобланганлиги учун ЮМБларнинг таъсир кучи, валентлик кучининг миқдоридан ортиқ бўлади. ЮМБларнинг хоссаларига водород боғининг таъсири жуда катта бўлиб, унинг энергия миқдори 20-40 кДж/молъ ни ташкил этади. Водород боғ целлюлоза, оқсиллар ва маълум сунъий юқори бирикмаларнинг хоссаларига катта таъсир кўрсатади. ЮМБларнинг эритмаларининг қовушқоқлигининг юқори бўлишлиги, механик хоссалари, эришдан олдин букиши ва иплар ҳосил қилиши унинг молекулалараро таъсир кучининг катталиги билан боғлиқдир.

ЮМБ ларнинг молекулалараро таъсир қучининг катта бўлиши билан у қўйи молекулали бирикмалардан фарқ қиласди. Молекулалараро таъсир кучининг максимал миқдори макромолекулаларнинг бир-бирига нисбатан параллел ҳолатда жойлашганда ва у бир томонга йўналган бўлганда намоён бўлади. Макромолекула занжирини айrim бўлимларнинг қўшни бўлимларга нисбатан ориентацияланиши макромолекулянинг "коопретив эффекти" деб аталади. Макромолекуланинг бир-бирига нисбатан зич жойлашганлиги хам макромолекулалараро кучнинг миқдорини ошишига сабаб бўлади.

Макромолекуланинг регуляр тузилиши катта аҳамиятга эга бўлиб, функционал гуруҳлар тўғри жойлашганда мусбат зарядли бўлимлар билан манфий зарядли бўлимлар билан ўзаро таъсирланишувига қўлай шароит туғилади.

Назорат саволлар

1. Мономерлар ишлаш принципи қандай?.
2. Мономерлар тузилишини чизиб беринг.
3. Полимерланиш термодинамикаси моҳияти
4. Полимерланиш реакцияларини амалга оширишда энтальпия ва энтропия жараёнлари.
5. Ориентацион эффект деб нимага айтилади?
6. Коопретив эффект" деб нимага айтилади?

Адабиётлар рўйхати.

1. X.P Рустамов. Физик кимё. Т., Ўзбекистон нашриёти 2000 йил. 487 бет.
2. Мусаев У.Н. ва бошқалар. Полимерлар кимёсидан практикум. Тошкент. Университет. 2000. 350 бет.
3. Аскаров М.А., Ёриев О. Ёдгоров Н. Полимерлар физикаси ва кимёси. Тошкент. Ўқитувчи. 2010. 250 бет.

3- мавзу: Инициаторлар иштирокида полимерланиш. Франк Рабинович эффекти. Итцирлаш эффекги.

1. Радикал полимерланиш босқичлари.
2. Полимерланиш реакциялари кинетикаси
3. Сополимерланиш жараёни

Иборали ва таянч сўзлар:

Инициатор, эффект, иницирлаш, эритувчи, босим, иссиклик таъсири, тенглама, константа, ингибитор, регулятор, эластик, пластик.


Полимерланиш жараёнларида инициаторли полимерланиш ўзининг осонлиги ва кам энергия талаб қилиши билан ажралиб туради. Шу

сабабли барча мономерларни полимерлашда реакция маҳсус инициаторлар иштирокида олиб борилади. Инициаторларнинг ахамияти уларнинг осонлик билан парчаланиб эркин радикаллар ҳосил қилишидадир. Полимерланиш реакция вактида инициатор мономерга жуда қисқа масофода жойлашган бўлиб (г,у) диссоциацияга учраши мумкин бўлган масофада турди ва шу масофада эркин радикалларга парчаланади. Радикалларнинг ўртача мавжудлик вактини эйнштейн формуласи орқали топилади.

бу эрда т-радикалнинг ўртача мавжудлик вакти 10^{-10} сек, Д-диффузия коефициенти 10^{-5} см 2 /сек, г- $4 \cdot 10^{-8}$ см.

Радикал ўртача мавжудлик вактида бир-бирига жуда хам яқин жойлашган бўлиб, шу вактда у яна бирлашиши мумкин. Радикалларнинг бундай холатини қафас эфекти ёки Франк-Рабинович эфекти деб аталади.

Инициаторларга мисол қилиб бензоил пероксид, водород пероксид, азо-бис-изобутеронитрил ва калий, натрий, аммоний персулфатларни келтириш мумкин. Инициаторлар полимерланиш жараёнини бошланиши учун мономер оғирлигини 0,01 - 1% миқдорида қўшилади. Масалан: бензоил пероксид 60^0 дан юқори ҳароратда қиздирилганда иккита бензоат гурухли радикаллар ҳосил қиласди. У парчаланиб фенил гурухли эркин радикаллар ҳосил қиласди.



иккала бензоат ва фенил радикаллар мономер молекулалар билан биришиб полимерланишнинг фаол марказларини ҳосил қиласди.

Хар хил инициаторлар бир хил мономерларнинг реакция тезлигига хар хил таъсир қиласди. Масалан: бутадиен, стирол ва акрилонитрил 1% перикис бензоил иштирокида полимерланганда уларнинг полимерланиш тезлиги 1:500:100000 нисбатда бўлади. Агарда полимерланиш диазоаминолбензол иштирокида олиб борилса 1:3:25 нисбатда бўлади.

Шунингдек, инициаторнинг табиати ҳар хил мономерларни полимерланиш тезлигига ҳар хил таъсир кўрсатиши унинг бирламчи радикалларининг фаоллигин йўқотишига боғлик.

Саноатда полимерларни ишлаб чиқаришда инициаторларга қўйидагича талаб қўйилади:

- жараён ҳароратида эркин радикалларга осон парчаланиши;
- оддий шароитда улар барқарор бўлиши;
- инициаторнинг парчаланиш тезлиги эритувчининг табиатига боғлик бўлмаслиги;
- ҳамда иницираш тезлик константаси $K=10^4 - 10^6$ сек га teng бўлиши талаб этилади.

Инцираш радикал полимерланишда инициаторнинг миқдори ва табиати муҳим аҳамиятга эга. Инцираш тезлиги инициаторнинг радикалларга парчаланишига боғлик.

$$P_i = 2\phi k_i (J) = k_i (J)$$

P_i - иницираш тезлиги,

k_i - инициаторнинг радикалга айланиш тезлик константаси,

ϕ - иницираш эффиқти, 0,3-0,8 бўлади,

J - инициаторнинг концентрацияси.

Мономерларнинг концентрациясини таъсири -радикал полимерланиш.

Радикал полимерланишда умумий реакция тезлиги жараён бошида мономерларнинг концентрациясига тўғри пропорционал, инициатор концентрациясининг квадрат илдизига тескари пропорционал:

$$B = K' [J]^{1/2} [M]$$

B - полимерланиш тезлиги,

K' - полимерланиш реакция тезлик константаси,

$[J]$ - инициатор миқдори,

$[M]$ - мономер концентрацияси,

$$K' = K_{yc} [k_{yc}/k_{yz}]^{1/2} \quad K_{yc} - занжирнинг ўсиши, k_{yz}-занжирнинг ўзилиши.$$

Радикал полимерланишда ўртача полимерланиш даражаси мономер концентрациясига тўғри пропорционал, инициатор концентрациясининг квадрат илдизига тескари пропорционал бўлади: $X_p = K_p [M] / J^{1/2}$

X_p - ўртача полимерланиш даражаси,

K_p - полимерланиш реакция тезлик константаси,

[J]- инициатор миқдори,

[M]- мономер концентрацияси,

Радикал полимерланиш жараёни эритмада олиб борилганлиги учун, мономер концентрациясининг камайиши эритувчи молекуласининг реакцияда иштирок этиш эҳтимоллиги ортиб боради ва фаол марказни ўзатилишига сабаб бўлади. Натижада ўртача полимерланиш даражасининг пасайишига олиб келади.

Радикал полимерланишда турли факторларнинг таъсири

Радикал полимерланиш жараёнига иссиқлик инициатор, ингибиторларининг миқдори ва табиати, мономер концентрацияси эритувчи ва босимнинг таъсири асосий факторларданdir.

Иссиқлик таъсири – маълумки ҳарорат кўтарилиши билан кимёвий реакцияларнинг тезлиги орта боради. Полимерланиш жараёнининг иссиқлик таъсирида тезлашиши билан бир қаторда тизимда ўзатилаётган элементар реакцияларнинг тезликлари хам ортади. Яни фаол марказнинг ҳосил бўлиш тезлиги билан, занжирнинг ўсиш тезлиги, шунингдек занжирнинг узилиш тезлиги ҳам тезлашади, натижада полимерланиш тезлиги сусайиб, ҳосил бўлган полимернинг ўртача молекуляр массаси камаяди. Бундан ташқари молекуляр бирикмалар фракциялари миқдори хам кўпаяди. Занжирнинг ўсиш тезлиги ортиши натижасида занжирнинг узунлиги ўзгармаган ҳолда полимернинг массаси ортиб боради. Вант-Гофф қонунига мувофик жараён ҳарорати 10° га ошганда полимерланиш тезлиги 34 баробарга ортиши мумкин. Масалан стиролнинг 20° ҳароратдаги бензоил пероксид иштирокида полимерланиши бир йил давом эча, ҳосил бўлган

полистиролнинг массаси 550000 атрофида бўлади. Агар бу реакция 120°да олиб борилса жараён 24 соатда тугайди. Аммо молекуляр масса 167000 дан ошмайди.

Полимерланиш жараёни юқори хароратда олиб борилганда тизимда бир қатор бир-бирига қарама –қарши реакцияларнинг тезлашауви натижасида ҳосил бўлган полимерларнинг физик, механик ва бошқа хоссалари ёмонлашади ва унинг молекуляр массаси камаяди.

Еритувчининг таъсири -эритмада мономернинг миқдори ортиши билан полимерланиш жараёнининг умумий тезлиги ва ҳосил бўлаётган полимернинг молекуляр массаси ортиб боради.

Полимерланиш жараёнида иштирок этмайдиган инерт эритувчи мухитида полимерланиш тезлиги қўйидаги эмпирик tenglama билан ифодаланади.

$$V_{ym} = K \cdot [M]^2$$

V_{ym} – полимерланиш тезлиги,

K - полимерланиш тезлик константаси 1-1,5 атрофида,

M - молекуланинг концентрацияси,

Айрим ҳолларда тизимда мономер концентрациясининг камайиши билан полимерланиш жараёнида эритувчи молекуласининг иштирок этиши кузагилган.

Босимнинг таъсири -радикал полимерланиш реакциясига босимни таъсирини К.Вил ўрганиб, 100 атмосфера ва ундан юқори босимда бир вақтни ўзида полимерланиш тезлиги ва полимерланиш даражаси ошади деган хulosага келди. З.Л.Раговин ва унинг шогирдлари томонидан 8 атмосфера босимда метилметакрилатнинг полимерланиш тезлиги атмосфера босимидағига қараганда уч марта ошишчи аникланган.

М.Еванс ва М.Поляни таклиф этган формулага мувофиқ
 $dInK_1 / dP = -V / RT$
кимёвий реакциясининг тезлик константаси K , босим ошиши билан ортади.

Саноатда юкори босимда полимерлаш кенг қўлланилади. Баъзи мономерлар атмосфера босимида полимерланмайди, юкори босимда эса полимерларнинг ҳосил бўлиш фоизи ошади. Босимнинг ошиши юкори молекуляр бирикмаларнинг физик ва кимёвий хоссаларига таъсир кўрсатади.

Ингибиторлар ва регуляторлар

Полимерланиш реакциясини бутунлай тухтатувчи кимёвий моддалар ингибиторлар деб аталади. Полимерлар олиш учун хом ашё хисобланган мономерларни муддатидан олдин полимерланишдан сақлаш учун улар ингибитор 0,1 - 1,5% миқдорда аралаштириб қўйилади. Ингибитор эркин радикалга парчаланиб макрорадикал ёки фаол марказ билан бирикиб уларни ўсишдан тухтади, яъни занжир узилади. Ингибиторлар сифатида гидрохинон, ароматик аминлар, нитробирикмалар, феноллар, мис, темир, қалайнинг органик бирикмалари ингибитор сифатида ишлатилади.


Регуляторлар ингибиторлардан фаркли улароқ занжир ўсишини тухтатиб керакли молекуляр массага эга бўлган полимер олишга ёрдам беради. Регуляторни қўлланиши натижасида занжирнинг ўзатилиш тезлиги ўшиш тезлигига яқин бўлади. Регулятор сифатида алифатик меркаптанлар қўлланилади.

Регулятор макромолекуладаги қўшбоғларга бирикиб тармоқли уч ўлчамли тузилишга эга бўлган полимерларни ҳосил бўлишига тусқинлик қиласида натижада каучукнинг эластиклик ва пластиклик хоссалари ўзгармайди.


**Радикал полимерланишда кислород ва қўшимча
моддаларнинг таъсири**

Маълумки кислород радикал полимерланиш жараёнида муҳим рол ўйнайди. Кудалик мономерлар албатта ҳаво атмосферасидан маълум миқдордаги, кислородни ютади. Шу сабабдан мономерларга ютилган кислород радикал полимерланиш жараёнига ижобий ёки


салбий таъсир қўрсатади, яъни реакция тезлигини оширади ёки секинлаштиради. Мономерларни ҳаводаги кислородни ютиши натижасида мономер билан кислород молекуласи ўзаро таъсир этишиб




хосил бўлган семихинон гурух; яна бир макрорадикал ёки фаол марказ билан бирикиб, уларни ҳам ўсишдан тухтади.



натижада гидропероксид ёки перикслар хосил бўлади.



Агарда хосил бўлган гидропероксидлар барқарор бўлса, мономернинг полимерланиш фаоллигини сусайтиради, беқарор бўлса реакция муҳитида эркин радикалларга парчаланиб, полимерланиш жараёнини тезлаштиради. Кислород молекуласи билан ўсаётган радикалларнинг реакция муҳитида ўзаро таъсиридан пероксид радикаллар хосил бўлади.



Айрим ҳолларда перикс радикаллари ўзаро бирикиб, занжирни усиши тўхтайди натижада паст молекуляр массали полимерлар ҳосил бўлади.

Кислород тъсирида, кўпчилик мономерларнинг полимерланиш жараёни секинлик билан бошланиб, кейинчалик индуктив вақт оралиғи ўтгандан сўнг, жараённи тезлиги кескин ортада, бу ҳолат пероксид радикалларининг фаол марказларини ҳосил қилиб жараённи тезлашганлигини кўрсатади. Масалан бу ходиса винилхлорид, акрил кислотасининг ҳосилалари, стирол ва бошқа мономерлада кўзатилади.

Шундай қилиб, мономер таркибида учрайдиган қўшимча моддалар полимерланиш жараёнини секинлаштириши ёки бутунлай тўхтатиб қўйиши мумкин. Шунинг учун мономерлар қўшимча моддалардан тозаланиши лозим.

Радикал полимерланишда молекуляр массавий тақсимланиш

Молекуляр полимерланишда молекуляр массавий тақсимланиш мураккаб кўринишда бўлади. Юқори молекулали бирикмаларнинг олиниш усулига қараб, макромолекуладаги бўғинлар сони ва полимерланиш даражаеи бир-биридан фарқ қиласи, шунинг учун уларнинг узунлиги ва молекуляр массаси турлича бўлади. Полимерларга хос бу хусусият полидесперслик деб айтилади. Шу сабабдан полимерлар учун муҳим катталиқ ўртача қийматга эга бўлиб, ўртача молекуляр масса билан ифодаланади. Ўртача молекуляр массалари бир хил бўлган полимерларда ҳам полидесперслик хар хил бўлиши ва бир-биридан кескин фарқ қилиши мумкин. Бу фарқни миқдорий жиҳатдан характерлаш учун иккинчи муҳим катталиқ молекуляр массавий тақсимланиш тушунчаси киритилган. Полимерларда алоҳида олииган макромолекулаларнинг массаси бир-биридан қанчалик кескин фарқ қилса, полидесперслик шунчалик юқори

ва полимерлар кенг чегарадаги молекуляр массавий тақсимланишга эга бўлади.

Назорат саволлар.

1. Франк-Рабинович эффицити.
2. Бензоил пероксидни радикалларга айланиш механизми.
3. Инициаторларни мономерларга таъсири хақида мисоллар келтиринг.
4. Инициаторларга саноатда кандай талаблар қўйилади.
5. Радикал полимерланишда иссиқликнинг таъсири.
6. Радикал полимерланишда эритувчининг таъсири.
7. Радикал полимерланишда босимнинг таъсири.
8. Радикал полимерланишда мономерлар концентрациясининг таъсири.
9. Радикал полимерланишда ингибиторлар ва регуляторларинг таъсири.
10. Радикал полимерланишда кислород ва қўшимча молдаларнинг таъсири.
11. Радикал полимерланишда молекуляр массавий тақсимланиш.

Адабиётлар рўйхати.

1. X.P.Рустамов. Физик кимё. Т., Ўзбекистон нашриёти 2000 йил. 487 бет.
2. Мусаев У.Н. ва бошқалар. Полимерлар кимёсидан практикум. Тошкент. Университет. 2000. 350 бет.
3. Аскаров М.А., Ёриев О., Ёдгоров Н. Полимерлар физикаси ва кимёси. Тошкент. Ўқитувчи. 2010. 250 бет.
6. .Н. Зилberman и др. Примеры и задачи по химии высокомолекулярных соединений. Москва. Висшая школа. 1999 -200c

4 –мавзу: Поликонденсатланиш реакцияларининг ўзига ҳос

жихатлари

Режа:


- 1.Поликонденсацияланиш реакциялари.
- 2.Поликонденсацияланиш реакцияси кинетикаси
- 3.Гомо ва гетерополиконденсация реакциялари

Иборали ва таянч сузлар:

Поликондецатлаш, функционал гурухдар, гомополиконденсатлаш, гетрополикондецатлаш поликонденсатлаш термодинамикаси, полимерланиш даража-синтезлик константаси


1.Поликонденсатланиш реакциялари

Поликонденсатланиш реакцияси деб таркибида икки ёки ундан куп функционал гурухи булган мономерларнинг бир-бири билан таъсирланиши ёки полимернинг реакцией крibiliятли гурухлари билан таъсирланиши, хдмда хосш булган полимерлар макромолекулаларини узаро таъсирланиши натижасида юкри молекуляр модалар хисил булишига айтилади. Поликонденсатланиш натижасида макршолекулаларни хосил булиши учун органик кимё фанидан маълум булган Хохлаган конденсатланиш ёки бирикиш реакциисидан фойдала-ниш мумкин. Лекин бундай реакцияларда мономерларда турли хил ёки бир хил камида икки функционал гурухи булиши керак. Одатда конденсатланиш реакциялари натижасида полимер билан куии молекуляр моддалар хдм (су в, спирту аммиак, водород хлорид ва *.к.) ажралиб чиҳади. Мисол тарицасида пош!етерификацияланиш реакцияларини курайлик:



ва x,.к.

Бу реакция натижасида оксикислрталарни узаро таъсирлашиши натижасида сув молекуласи ажралиб чикади X ва реакцияда давомида полиефирхосил булади. Худди шундай хиаминлар билан икки асосли кислоталарнинг бихлорангидридлари реацияга йфиши натижасида 5хосил булади:



Бу реакцияларда полимерланиш реакцияларидан фаркلى уларок хисилх булган полимерларнинг булимларрғ мономерларнинг түзилишидан фарк килади.

Поликонденсалтланишнинг иккала хрида хам реакция натижасида хосил булган макромолекулаларнинг четки кисмларида функционал булади ва улар занжирни усишига крдирдир. Поликонденсалтданиш реакциясининг хар бир боскичидаги моддалар карорли булиб уларни ажратиб олиш мумкин. Бу хусусият поликонденсалтланиш реакциясининг полимерланишдан асосий фарқларидан бириди.

2. Поликонденсатланишнинг турлари. Гомополиконденсациялаш. Гетро поликонденсациялаш. Сополи конденсациялаш

а} поликонденсатлаешга факт бифункционал гурух,ли мономерлар катнашса реакгшя натижасида чизиксизмон тузилишили полимер x,осил булади.;Бундай поликонденсатлашга чизик,ли поликонденсатлаш дейилади. Юқорида келтирилган полиэфирлар ва полиамидлар олиш реакциялари мисол бўла олади.

б) иккидан ортиқ функциоцал гурухли мономерларни поликонденсацияланиши натижасида тормоқланган полимер ҳосил булади. Бундай реакцияларга фазовий поликонденсатланиш дейилади.


Масалан: глицерин билан фтал кислотасининг- поликонденсалтаниши натижасида тўрсимон кўринишга эга бўлган полимер ҳосил бўлади; В) поликонденсацияга энг камида икки функционал гурух, тутган битта мономер учраса бундай реакцияга гомополиконденсалтаниш дейилади. Масалан:

- г) таркибидан функционал гурух тутган энг камида икки мономер бир-бири билан узаро таъсиралишиб полимер ҳосил килса бундай реакцияга
- д) икки ва ундан куп бир турли мономерлар поликонденсалтланса бу реакцияга сополшсонденсалтаниш дейилади. Масалан: аминокапрон кислотаси билан аминоешшт кислотасини узаро реакциялари:

Поликонденсалтаниш термодинамикаси

Поликонденсалтаниш реакцияси давомида икки хил мувозанатга эришиш мумкин:

- 1) ҳосил бўлган қуйимолекулар модда билан полимер орасида, полимер билан ҳосил бўлган цикл бирикма орасида.



Къ ва К -лар мувозанат константалари. 1С-чизиқсимон модда билан циклик бирикмаларнинг термодинамик потенциалл сатҳи фарқига боғлиқ.

$$\Delta G^0 \text{ қ } \Delta H^0 - T \Delta S^{\circ} \text{ қ } -RT\ln K' \quad \text{--- (6.3.1)}$$

ΔO^0 , ΔH^0 ва ΔS° лар термодинамик потенциал, полимерни ҳосил бўлиши эса бимолекуляр реакцияни турига киради.


Шунинг учун концентрация камайганда циклик бирикманинг ҳосил бўлиши кучаяди. Концентрашни купайиши эса чизиқсимон \ полимер ҳосил бўлиш имкониятини оширади.

К ни қийматига қараб поликонденсатланиш мувозанатли ва мувозанатсиз поликонденсатланиш реакцияларига бўлинади. Одагда $K=10-100$ гача кийматларга эга булса полимернинг молекуляр массаси ва реакциянинг унуми мувозанатдаги мономерни концентрациясига боғлиқбўлади. Бундай реакциялар мувозанатли ёки қайтар поликонденсатланиш дейилади. Агар $K>1000$ бўлса поликонденсатланиш реакцияси мувозанатиз ёки қайтмас реакция бўлади. Масалан, дихлорангидриддарнинг диаминлар билан поликонденсатланишида $K> 1015$; қайтар поликонденсатланишда ҳосил бўлган қуи молекуляр модда билан полимер орасида жуда тез мувозанат ҳосил бўлади. Шунинг учун қайтар поликонденсатланишда полимерни унумини купайтириш учун ҳосил бўлаётган куи молекуляр моддани реакцион мухитдан чиқариб турилади.

Поликонденсатланиш кинетикаси


а) чизиксимон поликонденсатланишда реакциянинг тезлиги сарф булаётган компонентларнинг бирортасини концентрациясига боғлик булади.

$$\overline{P_n} = \frac{C_o}{C} = \frac{1}{1-q} = 1 + KC_o T \quad (6.4.3)$$



у ифодадан куриниб турибдики P_n реакция давомида ортиб бо-риши маълум булди.

$$\overline{P}_n = \frac{1+r}{1+r-2rq} \quad (6.4.4)$$




2-расм. Полимернинг молекулар массасини боғликлиги

2-расмда полимернинг молекулар массасини Г ни қийматига боғлиқлиги кўрсатилган. Расмдан кўриниб турибдики, фақат $\text{Ca}=\text{C}$ га яқинлашгандагина молекулар масса тез орта бошлайди.

Поликонденсалтаниш тезлиги ва полимер молекулар массасига ҳароратнинг тасири

Поликонденсалтаниш реакциясининг иссиқлик эффиқти (8-10 кал) кичик бўлгани учун, реакция ҳарорати полимернинг молекуляр массасига кам таъсир қиласи. Лекин ғарорат оширилиши системани паст температурада эришиш мумкин бўлмаган мувозанат ҳолатига келишини тезлаштиради. Ҳарорат оширилганда реакцияда ажралиб чиқаётган қуи молекулар моддаларни юқотиш осон бўлади, бу эса поликонденсация мувозанатини юқори молекулар моддалар ҳосил бўлиш томонига силжишига олиб келади. Лекин бу ҳароратни специфик таъсири натижаси эмас. Бундай эффеќтга реакцион аралашмага инерг газ юбориш, вакуум ҳосил килиш х.к. орқали ҳам эришиш мумкин. Бироқ ҳарорат оширилганда қиска вақт ичida энг юқори полимерланиш даражасига эришилади. Амалда реакция бошида мувозанат ҳолатига тезроқ эришиш учун поликонденсалтаниш юқорироқ ҳароратда олиб борилади, кейин эса полимернинг молекулар массасини ошириш учун реакцион аралашма бирмунча совутилада. Одата поликонденсалтаниш реакцияси тезлигини ошириш учун X катализаторлардан ҳам фойдаланилади. Кўпчилик ҳолларда (минерал кислоталар, нордон тузлар, органик сулфокислоталар, ишқорлар, металларнинг галогениidlари оддий конденсалтаниш реакцияларига

қандай католизаторлик қилса, поликонденгатланишда ҳам шундай вазифани утайди. Масалан, полиэтерификация реакциясида кучли кислоталар, COOH гурухни протонлаб актив холатга



келтиради:

Цикл бирикмаларнинг полимерланишига ўхшаш полимерларни циклик структурага катализатор имкон яратади. Температуранинг ортиши мувозанат холатига ва мувозанатдаги полимер молекуляр массасига таъсир қилмайди, балки системанинг мувозанатга келишини тезлаштиради.

Назорат саволлар

1. Поликонденсатлаш реакциясининг йўналиши қандай мезонларга боғлиқ.
2. Поликонденсатланиш термодинамикаси нима.
3. Поликонденсатланиш кинетикаси нима.
4. Поликонденсатланиш реакция мономерлариининг концентрациясига боқлиқлик тенгламаси.
5. Полимерланиш даражасини реадсияни ортиш даражасига боғлиқлиги.
6. Полимернинг молекуляр массасини полимерланиш даражасига боғлиқлиги.
7. Полимерланиш тезлиги ва полимер мълекуляр массасига ҳароратнинг таъсири.

Адабиётлар рўйхати.

1. 2.Мусаев У.Н. ва бошкалар. Полимерлар кимёсидан практикум. Тошкент.Университет, 2000. 350 бет.
- 2.Аскаров М.А., Ёриев О. Ёдгоров Н. Полимерлар физикаси ва кимеси.Тошкент. Уқитувчи. 2010. 250 бет.

АМАЛИЙ МАШГУЛОТЛАР

1-амалий машғулот: СТИРОЛНИ МАССАДА ПОЛИМЕРЛАНИШ КИНЕТИКАСИ

Ишдан максад: Стиролнинг инициаторни турли хил концентрацияларида полимерланиш тезлигини ўрганиш ва инициатор буйича реакциянинг тартибини топиш.

Реактивлар: Стирол, азо-бис-изо-бутиронитрил, гексан ёки петролей эфири, инерт газ.

Жихозлар: Рефрактометр, 20°C ва 70°C ли термостат, шлиф пробкали пробиркалар (3 та), бюксалар (3 та), 100 см³ ли стаканлар (3 та), пипетка, узун игнали шприц, шпател, соат ойнаси.

Ишнинг бажарилиши: Учта шлифли пробиркага 15гр дан стирол қуийб 0,2; 0,5; ва 1 % (Мономер оғирлигига нисбатан) инициатор қўшилади. Инициатор соат шишасида аналитик тарозида аниқлик билан тортиб олинади. Хосил қилинган эритмалар инерт газ билан 10 минут пуфлаб юборилади (тозаланган азот бўлса хам бўлади). Сўнгра пробиркалар оғзи беркитилиб, 70°C ли термостатга жойлаштирилади. Хар 10 минутда пробиркалардан шприц ёрдамида бироз эритма олиб рефрактометрда синдириш кўрсаткичи топилади. Олинган натижалар қуидаги 1 - жадвалга ёзилади:

Жадвал – 1

Микдор, г		Инициатор,	Вакт, мин	n_D^{20}	Полимер	
мономер	Инициатор				г	%

Полимер унумини рефрактометр ёрдамида аниқлаш, эритма синдириш кўрсаткичининг полимерланиш жараёнида (вакт бирлигига) ўзгаришига асосланган, чунки мономер ва полимер

учун нд хар хил. Синдириш кўрсаткичи билан полимер унуми орасидаги боғлиқлик 2 - жадвалда келтирилган.

Жадвал – 2

Полимер унумининг n_D^{20} —га боғлиқлиги

n_D^{20}	полимер унуми, %	n_D^{20}	полимер унуми, %
1,5420	0	1,5500	16
1,5429	2	1,5504	17
1,5435	3	1,5508	18
1,5441	4	1,5511	19
1,5446	5	1,5515	20
1,5451	6	1,5518	21
1,5455	7	1,5520	22
1,5461	8	1,5523	23
1,5465	9	1,5525	24
1,5468	10	1,5528	25
1,5475	11	1,5531	26
1,5482	12	1,5534	27
1,5488	13	1,5537	28
1,5492	14	1,5540	29
1,5495	15	1,5543	30

Реакция тезлигини мол/л · сек да қуийдаги формуладан хисоблаб топилади:

$$V = \frac{X \cdot d_m \cdot 1000}{t \cdot M_m \cdot 60 \cdot 100}; \text{ ўёй / ё · ңаҳ}$$

бунда — X — полимер унуми, t — реакция вақти, M_m — мономернинг молекуляр массаси, d_m — мономернинг зичлиги.

Олинган натижалардан фойдаланиб лгВ — лг[И] координаталарида график чизилиб, ҳосил бўлган тўғри чизиқнинг тга дан реакциянинг инициатор бўйича тартиби топилади ($\lg V = \lg K + n \lg [I]$).

2-амалий машғулот: Стирол билан метакрил кислотасини турли эритувчилар иштироқида сополимерланиши

Ишдан максад: эритувчи табиатининг сополимерланиш реакциясига таъсирини ўрганиш.

Реактивлар: Стирол, метакрил кислотаси (ёки акрил кислотаси), диоксан, диметилформамид, пиридин, толуол, азобисизобутиронитрил, КОН нииг 0,1 н сниртли эритмаси, инерт газ.

Жихозлар: Термостат, шлиф пробкали ампулалар (5 дона), қопқоқли стакан (сигими 100 см³), сигими 100 см³ лик кимёвий стаканлар (5 дона), Петри косачаси (5 дона), конуссимон колба (сигами 250 см³) (5 дона).

Ишнинг бажарилиши: 100 см³ сифимли стаканда 30 см³ 2:1 моляр нисбатда тайёрланган стирол билан метакрил кислотаси (МАК)нинг аралашмаси қуйилади. Мономер аралашмасининг огирилигига нисбатан 0,5 % микдорда инициатор тортиб олиб, унга қўшилади. Инициатор эриб кетгандан сўнг 5 та ампулага шу эритмадан ташқари қолган ампулаларга 5 см³ дан толуол, диоксан, диметилформамид ва пиридин қуйилади. Ампулалар инерт газ билан пулфлаб юборилади ва оғизлари беркитилиб 60°C ли термостатга ўрнатилади. Ампулалардаги эритмалар бироз қуюқлашгунча сополимерланиш реакциясини давом эттирилади. Сўнгра ампулалар совутилиб реакцион аралашмалардан бирмабир алоҳида стаканларда хосил бўлган сополимер чўқтириб олинади. Диоксан ва диметилформамидли эритмалар учун чўқтирувчи қилиб сув олинади. Толуол ва пиридинли эритмаларга эса петролей эфири чўқтирувчи қилиб олинади. Чўқмаларни ажратиб олинади, ювилади ва қуритилади. Қуритиш ишлари Петри косачаларида, оғирлиги ўзгармай қолгунча вакуумли шкафда олиб борилади. Хосил бўлган сополимерларда карбоксил гурухларининг микдори ва ундан фойдаланиб сополимерларнинг таркиби топилади. Карбоксил гурухларининг микдорини топиш учун сополимер

диметилформамид (ДМФ)да эритилиб КОН нинг спиртдаги 0,1 М эритмаси билан титрланади:

$$\hat{E} \cdot \tilde{A} = \frac{(V_1 - V_2) \cdot f \cdot 0.0045 \cdot 100}{g};$$

бунда К.Г. — карбоксил гурухлар миқдори, %

B_1 ва B_2 — полимер эритмасини ва контрол эритмани титрлаш учун сарф бўлган ишқор эритмасининг миқдори, мл

f —0,1M КОН эритмаси концентрациясининг тўғирлагич коеффициенти

g —полимернинг оғирлиги

Карбоксил гурухининг миқдоридан фойдаланиб МАК нинг полимердаги миқдори топилади:

$$X_2 = \frac{\alpha \cdot M_{\text{МАК}}}{I_{\delta \cdot \tilde{A}}}$$

бунда — X_2 — МАК нинг сополимердаги миқдори, %

$M_{\text{МАК}}$ — МАК нинг молекуляр массаси

$M_{\Phi.G.}$ — функционал гурухнинг молекуляр массаси

Стиролнинг сополимердаги миқдори $X_1 = 100 - X_2$ дан топилади. Юқоридаги қайд этилган мономерларнинг дастлабки аралашмадаги миқдоридан ва МАК нинг сополимер таркибидаги миқдоридан фойдаланиб M_1, M_2, m_1, m_2 яъни дастлабки аралашмадаги мономерларнинг моляр қисми ва сополимер таркибидаги мономер звеноларнинг моляр қисмлари хисобланиб жадвалга ёзилади.

M_1 ва M_2 ларни концентрациясини моляр қисмга ўтказиш учун реакцияга олинган хажмий нисбатларни аввало зичлиги орқали оғирлик қисмига ўтказилади. m_1 ва m_2 лар эса қуйидагича топилади:

$$m_1 = \frac{X_1 / A_1}{X_1 / A_1 + X_2 / A_2}; \quad m_2 = \frac{X_2 / A_2}{X_1 / A_1 + X_2 / A_2};$$

бунда — X_1, X_2 — лар мономерларнинг сополимердаги миқдори, % (оғирлиги)

A_1, A_2 – лар M_1 ва M_2 мономерларнинг молекуляр массаси

Олинган натижалар қуйидаги жадвал-3 га ёзилади:

Жадвал - 3

№	Дастлабки аралашма таркиби мол, %		Сополимерланиш вакти, мин.	Полимернинг унуми		Еритувчи	Сополимер таркиби мол, %		Сополимерланиш тезлиги, % / мин.
		M_2		Г	%		M_1	M_2	

M_1, M_2 —стирол ва метакрил кислотасининг дастлабки аралашмадаги концентрацияси, моляр %, m_1, m_2 —стирол ва метакрил кислотасининг сополимердаги миқдори, моляр %;

Вазифа; Сополимер таркибиниг эритувчи табиатига боғлиқлигини изохланг. Метакрил кислотасининг фаоллигига эритувчиларнинг таъсирини тушунтиринг.

З-амалий машғулот: Полимернинг эритмаларида флори ҳарорати (ө - ҳарорат)ни аниқлаш

Ишининг максади: Полистирол фракцияларининг фазавий диаграммаси ҳосил қилиш ва полимернинг циклогександаги Θ — ҳароратини аниқлаш.

Реактивлар: Ҳар хил молекуляр массали полистирол фракцияларининг циклогександаги турли концентрацияли эритмалари.

Жихозлар: Ҳаво термостати, Т—16 хилидаги термостат, зритмалар солинган ампулалар.

Ишнинг бажарилиши: Фазавий диаграммаларни ҳар хил таркибли аралашмани кетма —кет қиздириш ва совитиш орқали лойқаланиш ҳароратини нуқталаридан ҳосил қилинади.

Полистирол фракциялари ва циклогексаннинг ҳар хил таркибли аралашмалари солиб кавшарланган ампулаларни 40 — 50°C гача қиздирилган ҳаво термостатига киритиб шу ҳароратда гомоген тиник эритмалар ҳосил бўлгунча вақти — вақти билан ампулалардаги аралашмаларни аралаштирган ҳолда 30 дақиқа ушлаб турилади.

Сўнгра ампулаларни 35°C ли сувли термостатга кўчирилади. Ампулаларни шу ҳароратда 6 дақиқа давомида ушлаб туриб, кейин уларни совута бошланади. Бунинг учун термостат ҳароратини 5°C га камайтирилади ва х.к. Сувли термостатнинг ҳарорати ҳар 10 дақиқада 1 — 2°C га камайиши керак. Ампулалардаги эритмаларнинг лойқаланишини оддий кўз билан кузатилади. Фазавий бўлинеш ҳарорати Тф.б. деб, термостатдаги ампулалар орқасига жойлаштирилган газетадага босма матнни эритма орқали ўқиб бўлмайдиган даражадаги лойқаланиш ҳарорати олинади. Ҳароратни сувли термостатта жойлаштирилган назорат термометри бўйича белгиланади. Ҳамма ампулалардаги эритмалар лойқаланиб бўлгач термостат ҳароратини ошириш орқали уларни қиздира бошланади. Эритмалар орқасидаги газета матнни ўқиш мумкин бўлгай ҳолдаги ҳароратни белгилаб олинади. Полимер — эритувчи аралашмасини қиздирилгандаги ва совугандаги фазаларга бўлинеш ҳароратлари 0,5°C дан кўпга фарқ қилиши керак эмас. Ҳар-бир аралашма учун ўртacha Тф.б. топилади. Натижалар 4 - жадвалга туширилади.

Жадвал – 4

Натижаларни ёзиш шакли

Фракциянинг молекуляр массаси	Ампулалар тартиб рақами	Концен- трация, г/дл	Тф.б.		
			совут- гандаги	қиздир- гандаги	ўртacha

Натажаларни хисоблаш. Олинган натижалар асосида ордииата ўқига Тф.б. абсцисса ўқига эса эритма концентрацияси С ни қўйиб полимернинг ҳамма фракциялари учун фазавий диаграммалар чизилади. Циклогександаги хар хил молекуляр массали полистиролнинг эриш критик ҳароратлари T_{kp} аниқланади. Θ — ҳароратни топиш учун $1/T_{kp} = \phi(1/M^{0.5})$ боғланишда график чизилади. Бунда M — полимернинг молекуляр массаси. Ҳосил бўлган чизиқни $1/M^{0.5}=0$ гача экстраполяция қилиб $1/0$ нинг қиймати топилади.

Жадвал – 5

Натижаларни ёзиш шакли:

Вазифа: Полистирол — циклогексан системасининг фазавий диаграммасини тахлил қилинг ва тушунтиринг.

M	$1/M^{0.5}$	T_{kp}, K	$1/T_{kp}$	Θ, K	$\Theta, {}^0C$

4-амалий машғулот: Адипин кислотасининг диэтиленгликол билан поликонденсалтланиши


Ишдан мақсад: Поликонденсалтланиш реакциясига ҳароратнинг таъсирини ўрганиш.

Реактивлар: Адипин кислотаси, диетиленгликол, п—толуолсулфокислота, хлороформ, этил спирти, KOH (0,1 н спиртли эритмаси), фенолфталеин, инерт газ (ёки азот).


Жиҳозлар: 100 см³ сифимли 4 оғизли колба, механик аралаштиргич, термометр ($200{}^{\circ}C$ ли), совутгич, шиша таёқча, стакан ёки колба, резина нок (капиллярик), соат ойнаси.

Ишнинг бажарилиши: Реакцион колбага (1-Расм) 14,6 гр (0,1 мол) адипин кислотаси, 9,5 мл (0,1 мол) диетиленгликол ва 0,152 гр (0,8 мол) п — толуолсулфокислота солинади. Дастрраб қиздирилган Вуд котишмали ҳаммолга колба ўрнатилади. Найчадан инерт газ ўтказиб қўйилади ва поликонденсалтанишни 150°C да олиб борилади. Термометр ўрнатилган жойдан реакция давомида намуна олиб турилади. Биринчи намуна 45 минутда, кейингилари эса ҳар 15 минутда олиб турилади. Шундай ишни 160°, 170° ва 180°C ларда хам ўтказилади. Колбадан намуна олаётганда аралаштиргич тўхтатиб турилади ва капиллярли резина ноки билан 1 мл ча намуна олинади. Олинган намуна жуда тезлик билан аввало тортилган стаканга пуфлаб туширилади. Сўнг стаканга 10 мл хлороформ қўйилади ва устига 10 мл этил спирти қўйилиб полимер эритмаси ҳосил қилинади. Эритма 0,1 н КОН нинг спиртли эритаси билан титрланади.

1 - Расм. Поликонденсалтаниш реактори



Реакция учун баланс тенгламасини ёзилса қуйидаги ифода ҳосил бўлади:



W—реакцион аралашмадан олинган намунанинг оғирлиги, г; HO — намунадаги звеноларнинг моллар сони, P—реакциянинг тугалланиш даражаси, г — катализатор моллар сонини звенонинг моллар сонига нисбати. 190 - п — толуолсулфокислотанинг молекуляр массаси. г = 0,004 га тенг, С эса бир эфир боғига тўғри келган полимер звеносининг молекуляр оғирлиги:

$$S = \frac{\bar{M}_a + \bar{M}_D - 2M_B \cdot H_2O}{2} = 108$$

M_A —адипин кислотасининг, M_B —еса диетиленгликолнинг молекуляр массаси. Олинган намунани титрлаш учун сарф бўлган ишқорнинг миқдори В қўйидаги ифода билан характерланади:

$$B = (1 - \Pi)H_0 + pH_0$$

В нинг маълум қийматларида полимернинг молекуляр массаси хисобланади.

$$P_n = \frac{1}{1 - D} = \frac{\text{\AA} - 18}{S + 190 \cdot r - rE}$$

Бу эрда $\epsilon = W/B$; текширилаётган системага юқоридаги ифода шундай ёзилади:

$$\frac{1}{1 - D} = \frac{\text{\AA} - 18}{108.76 - 0.004E}$$

Олинган натижалар асосида $1/(1-P)$ ни вақт билан ўзгариш графиги чизилади. Ҳосил бўлган тўғри чизиқнинг тга сидан реакциянинг тезлик константаси топилади. Шу график юқорида қайд этилган 4 хил ҳароратга чизилиб, ҳар бири учун тезлик константаси топилади. Сўнг лгК = $\phi(1/T)$ графигидан ϵ (активланиш энергияси) топилади. ($E = tga \cdot P$ кЖ/мол, $\epsilon = 19,15$ тга · кЖ/мол).

Вазифа: Полиефир ҳосил бўлиши реакциясини ёзилсин. Ҳароратнинг реакцияни тугалланиш даражасига таъсири тушунтирилсин.

НАЗОРАТ САВОЛЛАРИ

1. Мономерлар ва мономер бўғин ҳақида нима биласиз.
2. Сополимерлар, блок сополимерлар, уларнинг тузилишидаги фарқи
3. Пайванд сополимерларнинг блок сополимерлар тузилишидаги фарки нимада.
4. Атактик полимерлар текисликда қандай ифодаланади.
5. Изотактик полимерлар текисликда қандай ифодаланади.
6. Регуляр ва норегуляр полимерларга мисоллар келтиринг.
7. Макромолекуланинг самарадорлиги деганда нимани тушунасиз.

8. Франк-Рабинович эффиқти.
9. Инициаторларга саноатда қандай талаблар қўйилади.
10. Радикал полимерланишда иссиқликнинг таъсири.
11. Радикал полимерланишда эритувчининг таъсири.
12. Радикал полимерланишда кислород ва қўшимча молдаларнинг таъсири.
13. Радикал полимерланишда молекуляр массавий тақсимланиш.
14. Полимерланиш термединамикасининг моҳияти нима.
15. Занжирнинг ўсиши ва ўзилшпини тушунтиринг
16. Полимерланишнинг умумий тезлиги қандай реакциялар тезлиги билан аниқланади.
17. Полимерланиш тезлиги инициатор концентрациясига боғлиқми?
18. Гел-еффекти нима.
19. Ион сополимерланиш нима.
20. Радикал сополимерланишда ўринбосарларнинг фаоллик қаторини келтиринг ва тушунтиринг.
21. Анион сополимерланишда ўринбосарларнинг фаоллик қаторини келтиринг ва тушунтиринг.
22. Катион сополимерланишда ўринбосарларнинг фаоллик қаторини келтиринг ва тушунтиринг.
23. Ион полимерланишнинг радикал полимерланишдан фарқи нима.
24. Катион полимерланишга мисоллар келтиринг.
25. Катион полимерланишда фаол марказ ташкил цилиш учун қандай моддалар ишлатилади.
26. Катион полимерланиш механизмини тушунтирииғ.
27. Катион полимерланиш реакциясига тезлигига қандай омиллар таъсир кўрсатади.
28. Анион полимерланиш.

29. Анион полимерланишда фаол марказ ташкил килиш учун қандай моддалар қўлланилади.
30. Анион полимерланиш механизми қандай босқичлардан иборат.
31. Анион полимерланишга мисоллар келтиринг.
32. Циглер-Матта катализаторлари иштирокида полимерланиш реакцияси механизмини тушунтиринг.
33. Учламчи боғ сақловчи мономерларга мисоллар келтиринг.
34. Учламчи боғларни кайси электронлар ҳосил қиласди.
35. Карбонил гурухлар сакдовчи мономерларга мисоллак) келтиринг.
36. Циклик полимерланиш нима.
37. Циклик полимерланиш механизмини тушунтиринг.
38. Ёпиқ халқанинг ҳосил бўлиши Мономерларнинг қандай хусусиятига боғлиқ
39. Ёпиқ, халқали сополимерлар олишга мисоллар келтиринг.
40. Поликонденсатланиш термодинамикаси нима.
41. Полимернинг молекуляр массасини полимерланиш даражасига багликлиги.
42. Олтингугурт билан вулканланиш реакциясига мисоллар келтиринг.
43. Олтингугурциз вулканланишга мисоллар келтиринг.
44. Блок сополимерланишга мисоллар келтиринг.
45. Пайвандда ва блок сополимерланишни қандай ахамияти бор.
46. Енталпия ва энтропиянинг физик маъносини тузлуниринг.
47. Полимерланишнинг иссиқлик эффекти қандай омилларга боғлиқ.
48. Стерик эффект деганда нимани тушунасиз.
49. Ўриндошларнинг ўлчамларини полимерланиш реакциясига таъсири.
50. Поликонденсатцялаш реакциясининг йўналиши қандай мезонларга боғлиқ.
51. Поликонденсатланиш термодинамикаси нима.

52. Поликоденсатланиш кинетикаси нима.

53. Полимерланиш даражасини реакцияни бориш даражасига боғлиқлиги.

54. Полимернинг молекуляр массасини полимерланиш даражасига боғлиқлиги .

55. Полимерланиш тезлиги ва полимер молекулар массасига ҳароратнинг таъсири.

VI. МУСТАҚИЛ ИШ МАВЗУЛАРИ

Мустақил ишни ташкил этишнинг шакли ва мазмуни

Мустақил таълим “Юқори молекуляр бирикмалар кимёси” модули бўйича ишлаб чиқилган топшириклар асосида ташкил этилади ва унинг натижасида тингловчилар битирув иши (лойиха иши) ни тайёрлайди.

Битирув иши (лойиха иши) талаблари доирасида ҳар бир тингловчи ўзи дарс бераётган фани бўйича электрон ўқув модулларининг тақдимотини тайёрлайди.

Электрон ўқув модулларининг тақдимоти қуидаги таркибий қисмлардан иборат бўлади:

Кейслар банки;

Мавзулар бўйича тақдимотлар;

Бошқа материаллар (фанни ўзлаштиришга ёрдам берувчи қўшимча материаллар: электрон таълим ресурслари, маърӯза матни, глоссарий, тест, кроссворд ва бошқ.)

Электрон ўқув модулларини тайёрлашда қуидагиларга алоҳида эътибор берилади:

- тавсия қилинган адабиётларни ўрганиш ва таҳлил этиш;

- соҳа тараққиётининг устивор йўналишлари ва вазифаларини ёритиш;

- мұтажассислик фанларидаги инновациялардан ҳамда илғор хорижий тажрибалардан фойдаланиш.

МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ УЧУН САВОЛЛАР

1. Юқори молекулали бирикмалар кимёсінинг назарий асослари фанининг асосий тушунчалари.

Мономер, полимер, олигомерлар.

2. Полимерлар синтези реакциялари. Полимерланиш ва сополимерланиш реакциялари. Полимерланиш реакциясининг асосий тавсифи.

3. Занжирли ва босқичли полимерланиш, уларнинг асосий хусусиятлари.

4. Занжир ўсиши хусусиятлари.

5. Радикал сополимерланиш.

6. Ион полимерланиш.

7. Ион – координацион полимерланиш.

8. Босқичли полимерланиш.

9. Поликонденсацияланиш реакциялари. Поликонденсацияланиш реакциялари, уларнинг асосий хусусиятлари, полимерланиш реакцияларининг фарқи.

10. Олигомерлар, блок-сополимерлар, пайванд сополимерлар синтез қилиш услублари.

11. Поликонденсацияланиш реакцияларининг амалий усуллари.

12. Полимерларнинг химиявий реакциялари ва химиявий ўзгаришлари.

Макромолекулалар полимерланиш даражасини ўзгартирмайдиган химиявий реакциялар.

13. Полимерланиш даражасини ўзгаришига олиб келувчи химиявий реакциялар.

14. Гидролитик реакция турлари.

15. Полимер занжирларини тикиш реакциялари.

Тавсия этилаётган мустақил ишларнинг мавзулари:

1. Юқори молекулали бирикмалар кимёси фанининг асосий тушунчалари.

Мономер, полимер, олигомерлар.

2. Полимерлар синтези реакциялари. Полимерланиш ва сополимерланиш реакциялари.

Полимерланиш реакциясининг асосий тавсифи.

3. Занжирли ва босқичли полимерланиш, уларнинг асосий хусусиятлари

4. Занжир ўсиши хусусиятлари.

5. Радикал сополимерланиш.

6. Ион полимерланиш.

7. Ион – координацион полимерланиш.

8. Босқичли полимерланиш.

9. Поликонденсацияланиш реакциялари. Поликонденсацияланиш реакциялари, уларнинг асосий хусусиятлари, полимерланиш реакцияларининг фарқи.

10. Олигомерлар, блок-сополимерлар, пайванд сополимерлар синтез қилиш услублари.

11. Поликонденсацияланиш реакцияларининг амалий усуллари.

12. Полимерларнинг химиявий реакциялари ва химиявий ўзгаришлари.

Макромолекулалар полимерланиш даражасини ўзгартирмайдиган химиявий реакциялар.

13. Полимерланиш даражасини ўзгаришига олиб келувчи химиявий реакциялар.

14. Гидролитик реакция турлари.

15. Полимер занжирларини тикиш реакциялари.

Фойдаланиладиган асосий дарслик ва ўкув қўлланмалар, электрон таълим ресурслари хамда қўшимча адабиётлар рўйхати

АСОСИЙ АДАБИЁТЛАР

1. Киреев В.В. «Высокомолекулярные соединения»., М., Высш.школа, 1992г.
2. Шур А.М. “Высокомолекулярные соединения”., Учебник .М., Высшая школа, 2008г

3. Тугов И.И., Кострикина Г.И. Химия и физика полимеров. М., Химия, 4
Издание. 2002г.
4. Кулезнев В.Н., Шершнев В.А. Химия и физика полимеров. ВШ., 2001 г.

ҚҰШИМЧА АДАБИЁТЛАР

1. Зилберман Э.Н., Наволокина Р.А., Примеры и задачи по химии высокомолекулярных соединений. ВШ., 1984г.
2. Торопцева А.М. Лабораторний практикум по химии и технологии высокомолекулярных соединений» изд. Химия., 1972г
3. Лосев И.П., Федотова О.Я. «Практикум по химии высокомолекулярных соединений», М.. 1958г.
4. У.Н.Мусаев. Т.Б.Бобоев ва б. Полимерлар кимёсидан практикум.2001й,
Тошкент, «Университет».
5. www/newlibrary/ru
6. www/twirpx/com
7. chemistry-chemistry/com

